ÉTANCHÉITÉ · STYRÈNE-ACRYLIQUE

LTM 160

Revêtement d'étanchéité élastique styrène-acrylique en phase aqueuse

COULEUR
Blanc
autres teintes sur demande

1,32 kg/l	env. 63 %	277 %	2 h	min. 2,0 kg/m²
Densité (20 °C)	Extrait sec	Allongement à la rupture	Hors poisse	Consommation en toiture

Description du produit

LTM-160 est un revêtement d'étanchéité élastique monocomposant en phase aqueuse, à base de copolymères styrène-acryliques. Il ponte fissures et joints et assure l'étanchéité des toitures, piscines, cheminées et terrasses.

Emplois

- Pontage de fissures et de joints
- Protection et étanchéité des toitures
- Piscines, cheminées et terrasses
- Sur béton, asphalte, zinc-aluminium, polyurée projetée et carrelage

Avantages

- Étanche – supporte dilatation et retrait
- Très élastique, sans fissuration
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Application facile
- Adhérence parfaite sur de nombreux supports
- En phase aqueuse, 0 COV
- Non toxique et ininflammable
- Avec ou sans armature en treillis

Position dans le système

Couches d'étanchéité — CE PRODUIT
LTM-160 · 2 couches pures

Treillis de verre (option)
Noyé dans la première couche, recouvrement 3–5 cm

Couche de primaire
LTM-160 dilué 4 : 1 à l'eau

Support
Béton · asphalte · Zn-Al · polyurée · carrelage

Étanchéité liquide

Membrane acrylique élastique pour toitures et terrasses

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Type	**Dispersion de copolymère styrène-acrylique**	Durcissement complet	**4–5 h**
Forme	**Liquide pâteux thixotrope**	Allongement à la rupture	**277 %**
Couleur	**Blanc**	Résistance à la traction	**min. 9,92 kg/cm²**
Densité (20 °C)	**env. 1,32 kg/l**	Résistance aux chocs	**> 500 mm**
Extrait sec	**env. 63 %**	Séchage du primaire avant couche suivante	**min. 12 h**
Hors poisse	**2 h**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de particules peu adhérentes. Mélanger **LTM-160** jusqu'à homogénéité.

02

Couche de primaire

Diluer 4 parts de **LTM-160** avec 1 part d'eau (en poids) et appliquer à la brosse ou au rouleau. Laisser sécher au moins 12 h.

03

Couches d'étanchéité

Appliquer deux couches pures à la brosse, au rouleau laine ou à l'airless ; laisser sécher complètement chaque couche.

04

Armature

Si nécessaire, noyer un treillis de verre dans la première couche fraîche (recouvrement 3–5 cm) et recouvrir de la deuxième couche.

Dilution du primaire (en poids)

4 parts	1 part

- **4 parts** — LTM-160
- **1 part** — Eau

Seule la couche de primaire est diluée – les couches suivantes s'appliquent pures.

Toitures
min. 2,0 kg/m²
En deux couches ou plus.

Surfaces verticales
1,0 kg/m²
0,83 l/m², appliqué en deux couches.

Délai entre couches
min. 12 h
Après le primaire ; chaque couche doit être entièrement sèche.

Important : les consommations indiquées sont approximatives et théoriques ; laisser sécher complètement chaque couche avant la suivante.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Bidons plastiques de 20 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé et non ouvert, au frais et au sec.
- Protéger du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +15…+25 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau et au savon – pas avec des solvants.
- Tenir aliments et boissons à l'écart ; ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Voir la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau du robinet avant séchage du produit.
- Produit sec : nettoyage mécanique uniquement (grattage, ponçage).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com