TAPIS DE PIERRE · POLYASPARTIQUE

Lunicfloor SC 200 2K

Liant polyaspartique résistant aux UV pour tapis de pierre

ASPECT
Transparent
liant résistant aux UV

100 %	20–30 min	4–6 h	7 jours	94 : 6
Extrait sec	DPU	Temps de séchage	Durcissement complet	Granulats : liant (en poids)

Description du produit

LUNICFLOOR SC 200 2K est un système de résine polyaspartique bicomposant sans solvant, spécialement développé, à haute résistance aux UV. C'est le liant privilégié pour les tapis de pierre en minéraux de quartz et granulats similaires.

Domaines d'application

- Tapis de pierre en quartz et granulats similaires
- Allées piétonnes
- Pistes cyclables
- Sols extérieurs nécessitant une perméabilité à l'eau

Avantages

- Haute résistance aux UV
- Sans solvant – 100 % extrait sec
- Liant privilégié pour tapis de quartz
- Pour sols extérieurs drainants

Position dans le système

Tapis de pierre — CE PRODUIT
LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 parts pour 94 parts de granulats

Granulat
Granulats de quartz / pierre 2–4 mm

Support
Support sain et préparé

Systèmes tapis de pierre

Sols en quartz et granulats de pierre · drainants

Données techniques (à +20 °C)

Couleur – composant A	**Transparent, légèrement jaune**	Extrait sec	**100 %**
Couleur – composant B	**Transparent, incolore**	Rapport de mélange (en masse)	**60 A : 40 B**
Densité A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**	Viscosité du mélange	**1000 ± 200 mPa·s**
Densité B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**	DPU	**20–30 min**
Viscosité A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**	Temps de séchage	**4–6 h**
Viscosité B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**	Durcissement complet	**7 jours**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Mélange
Peser le composant B dans le composant A et mélanger 1–2 min.

02
Granulat
Ajouter le mélange au quartz ou au granulat de granulométrie adaptée et malaxer à basse vitesse 2–3 min jusqu'à homogénéité.

03
Application
Appliquer en pressant légèrement à la lisseuse ou au râteau. Éviter tout contact de diluants ou solvants avec le mélange résine–granulats.

04
Temps d'utilisation
Le mélange s'échauffe – appliquer sous 20–25 min. Ne préparer que la quantité utilisable en totalité.

Rapport de mélange (en masse)



60 parts
Composant A

40 parts
Composant B

Tapis de pierre : 94 parts de granulats 2–4 mm : 6 parts de LUNICFLOOR SC 200 en poids.

Température idéale
+15 °C – +25 °C
Température d'application idéale pour LUNICFLOOR SC 200.

Consommation
94 : 6
Granulats 2–4 mm : liant, en poids.

Temps d'utilisation
20–25 min
Après mélange – le système de résine s'échauffe.

Important : ne jamais utiliser d'eau ni de solvants alcooliques pour nettoyer le produit non durci.

Conditionnement
- Seaux de 20 kg
- Fûts de 200 kg sur demande

Stockage
- Stocker dans l'emballage d'origine non ouvert, en local fermé et sec, entre +15 et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la production.
- Protéger du soleil et du gel.

Sécurité
- Non dangereux ; ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

Nettoyage
- Nettoyer soigneusement les outils réutilisables avec un solvant adapté (ex. acétate de butyle) avant durcissement.
- Ne jamais utiliser d'eau ni de solvants alcooliques sur le produit non durci.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com