PRIMAIRES · PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

L'unicbond Ultra

Primaire d'accrochage pour supports siliceux non poreux, verre et métal

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	env. 1 h	min. +15 °C	Sans solvant
Consommation	Rendement	Séchage (20 °C, 50 % HR)	Temp. sol & produit	Ne forme pas de film

Description du produit

L'UNICBOND ULTRA est un primaire d'accrochage formulé pour les supports siliceux non poreux tels que carrelages céramiques et pierre polie, ainsi que pour le verre et le métal. Il est recommandé avant l'application des revêtements PUD, PU et époxy UNICA.

Domaines d'emploi

- Granit
- Carreaux acryliques
- Carreaux céramiques émaillés
- Supports verre et métal
- Avant revêtements PUD, PU et époxy UNICA

Avantages

- Sans solvant
- Application simple
- Ne forme pas de film
- Active les surfaces non poreuses

Position dans le système

Revêtement
Système PUD · PU · époxy UNICA

Primaire d'accrochage — CE PRODUIT
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Support
Carrelage céramique · pierre polie · verre · métal

Rénovation sur carrelage

Pont d'adhérence sur surfaces non poreuses

Données techniques (à +20 °C)

Consommation	**env. 30–40 ml/m²**	Formation de film	**Aucune**
Rendement	**env. 25–40 m²/l**	Teneur en solvant	**Sans solvant**
Circulable / étape suivante	**après env. 1 h (20 °C, 50 % HR)**	Durée de conservation	**6 mois**
Temp. min. sol & produit	**+15 °C**		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Préparation du support
Éliminer tous résidus de béton, produits de cure, particules non adhérentes, salissures et résidus organiques (vernis, produits d'entretien, huiles, cire).

02
Nettoyage
Nettoyer soigneusement et rincer à l'eau claire – une monobrosse à 150 tr/min avec disque de rénovation PU est recommandée.

03
Application
Appliquer une couche fine et régulière avec un applicateur propre, une serpillière ou un rouleau, de sorte que toute la surface soit uniformément mouillée par un film fermé.

04
Revêtement
Après env. 1 h, vérifier le séchage complet (joints compris) et revêtir aussitôt – un long délai réduit l'activation de surface.

Consommation
30–40 ml/m²
Rendement env. 25–40 m²/l.

Température
min. +15 °C
Sol et produit pendant l'application et le séchage.

Séchage
env. 1 h
À 20 °C, 50 % HR avec ventilation – plus long par froid, humidité ou ventilation insuffisante.

Important : revêtir aussitôt après séchage – un délai prolongé entre séchage et revêtement peut réduire l'activation de surface.

Conditionnement
- Flacons polyéthylène de 5 kg

Stockage
- Stocker fermé, à l'intérieur, en local sec, à +15…+35 °C.
- Ne pas laisser à l'extérieur au soleil.
- Durée de conservation : 6 mois à compter de la fabrication.

Sécurité
- Non dangereux ; ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Contient des additifs ignifuges.
- Voir la fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com