L'UNICFLOOR · PRIMAIRES ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE

Micro Primer WB 2K

Primaire époxy en phase aqueuse pour supports minéraux

ASPECT
Incolore
transparent · mat

39,7 %	445 cP	60 min	5 h	0,080–0,100 kg/m²
Extrait sec (en poids)	Viscosité	DPU	Attente entre couches	Par couche · 30 µm d'EFS

Description du produit

MICRO PRIMER WB 2K est un primaire époxy bicomposant transparent, diluable à l'eau, de nouvelle génération, pour supports minéraux verticaux et horizontaux en intérieur. Faible viscosité et haute pénétration.

Domaines d'emploi

- Revêtements décoratifs minéraux
- Pierre, chaux, marbre, pierre naturelle ou reconstituée
- Brique apparente
- Béton imprimé
- Surfaces en béton

Avantages

- Séchage rapide
- Haute adhérence
- Non toxique, inodore
- Faible COV – max. 50 g/l
- Finition mate
- Rouleau, brosse ou pistolet airless

Position dans le système

Finition incolore
PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K

Primaire — CE PRODUIT
MICRO PRIMER WB 2K · 0,080–0,100 kg/m²

Support
Supports minéraux · pierre · brique · béton

Système décoratif en phase aqueuse

Primaire sous finitions incolores PUD WB

Les supports primairisés avec MICRO PRIMER WB 2K doivent être recouverts de PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Incolore**
Densité	**A: 1,06 · B: 1,05 g/cm³**
Extrait sec (en poids)	**39,7 %**
Viscosité	**445 cP**
DPU	**env. 60 min**
Consommation théorique	**0,080–0,100 kg/m² (1 couche, 30 µm)**
Attente entre couches	**5 h**

Température d'application	**+10 °C à +35 °C**
Remise en circulation	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Durcissement complet	**7 jours**
Rapport de mélange	**1 : 1**
COV	**max. 50 g/l (limite UE 140 g/l)**
Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Le support doit être parfaitement sec, exempt de poussière, d'huiles et d'efflorescences salines dues à l'humidité. Ne pas appliquer sur béton frais non durci.

02

Mélange

Homogénéiser A et B séparément, ajouter B à A au malaxeur lent (1 : 1). Pour primairiser, ajouter jusqu'à 3 fois la quantité en eau ; malaxer 3 min, transvaser, malaxer 1 min et laisser reposer.

03

Application

Appliquer à la brosse en remplissant les pores du support. Au-delà de +35 °C, ajouter un peu d'eau.

04

Couche de finition

Recouvrir après 5 h de PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

Rapport de mélange

1 partie	1 partie

○ **1 partie**
Composant A

● **1 partie**
Composant B

Pour la primairisation, ajouter jusqu'à trois fois la quantité du mélange en eau du robinet. Temps de gel 60 min.

Conditions d'application
+10 °C – +35 °C
Ne pas appliquer en ambiance très humide.

Rendement
4–12 m²/l
Par couche : 4–8 m²/l sur supports poreux, 8–12 m²/l sur supports moyennement absorbants.

DPU
60 min
Ne jamais utiliser un mélange au-delà de sa DPU.

Important : ne pas utiliser un mélange ayant dépassé sa DPU, même si la viscosité semble encore correcte. Réaliser un essai préalable pour déterminer le rendement réel.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Kits de 5 kg ou 10 kg

Stockage

- Stocker fermé et protégé entre +15…+35 °C, dans un endroit sec.
- Si stocké vers +5 °C, porter à au moins +10 °C avant emploi – sans chaleur directe.
- Durée de conservation : 12 mois après fabrication.
- Utiliser un seul lot par chantier ; sinon, mélanger les différents lots entre eux.

Sécurité

- Non classé dangereux ; sans mercure, amiante, formaldéhyde ni plomb.
- Utiliser des EPI adaptés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l'eau du robinet.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.