TRAÇAGE DES LIGNES · SOLS SPORTIFS ACRYLIQUES

Overline 367-F

Peinture de traçage à base de latex acrylique, haut pouvoir couvrant

COULEURS
6 couleurs standard

1,65 g/cm³	58 %	30 min	min. 2 h	0,300 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Conso. théorique

Description du produit

OVERLINE 367-F est une peinture de traçage à séchage rapide, 100 % latex acrylique, pour sols sportifs acryliques, applicable sur béton ou asphalte. Recommandée pour les pistes cyclables et les sols sportifs acryliques multisports.

Caractéristiques du produit

- Peinture de traçage de finition 100 % latex acrylique pour sols sportifs acryliques.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Haute résistance aux UV
- Séchage rapide
- Économique
- Haut pouvoir couvrant
- Flexibilité parfaite
- Mélange facile sur chantier

Position dans le système

Finition — OVERLINE 367-F — CE PRODUIT
Couche de couleur — Gamme PRECOAT 367-200
Couches amortissantes — Gamme UNIRUBBER
Couche de ragréage — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Primaire — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Support — Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**6 couleurs standard**	Délai de recouvrement	**minimum 2 h**
Masse volumique (env.)	**1,65 g/cm³**	Consommation théorique	**0,300 kg/m² (1 couche)**
Extrait sec (en poids)	**58 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**30 min**	Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Réparer d'abord défauts, fissures et flaches. Débarrasser entièrement le revêtement de la poussière, des salissures, moisissures, débris et parties non adhérentes, y compris la végétation. Les réparations doivent être affleurantes et lisses.

02

Mélange

Mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité ; ajouter de l'eau si nécessaire.

03

Application

Appliquer en 2 couches au rouleau ou à la brosse : 0,300 kg/m² par couche.

Rapport de mélange (en poids)

5 kg

- **5 kg** — OVERLINE 367-F
- **0,5 kg*** — Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, jusqu'à 5 % d'eau en plus peuvent être ajoutés.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +14 °C ou supérieure à +35 °C.

Consommation

0,300 kg/m²

Par couche, en 2 couches au rouleau ou à la brosse – selon la qualité du support.

Important : la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Gamme de couleurs

Blanc | Jaune | Rouge | Bleu | Vert | Noir

Teintes données à titre indicatif. Couleurs spéciales réalisables sur demande.

Conditionnement

- Seaux acier de 5 kg
- Seaux acier de 2,5 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans un lieu frais et sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé comme dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromates, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène & sécurité au travail, voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com