ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Precoat 367-200 Nano

Finition texturée à base de latex acrylique pur, haute résistance aux UV

COULEURS
15 couleurs standard

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ h	min. 3 h	0,450 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Conso. théorique

Description du produit

PRECOAT 367-200 NANO est une finition colorée texturée, très résistante aux UV, appliquée sur la couche de resurfaçage ou les couches amortissantes du système de courts de tennis **ACRYFLEX-T**.

Caractéristiques du produit

- Finition texturée 100 % latex acrylique pur, chargée de quartz, haute résistance aux UV, pour systèmes de sols de courts de tennis.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Finition texturée
- Haute résistance aux UV
- Flexibilité parfaite
- Haute résistance à l'abrasion
- Mélange facile sur chantier

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur — CE PRODUIT
PRECOAT 367-200 NANO

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	15 couleurs standard	Délai de recouvrement	minimum 3 h
Masse volumique (env.)	1,37 g/cm³	Consommation théorique	0,450 kg/m² (1 couche)
Extrait sec (en poids)	71 %	Température d'application	+14 °C à +35 °C
Sec au toucher	1–1½ h	Durée de conservation	12 mois

Mode d'application

01
Préparation du support
Débarrasser le support des graisses, sels, débris, poussières et de tout autre contaminant.

02
Couche de base
Appliquer **PRECOAT 367-200 NANO** sur **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW ou **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Mélange
Ajouter du sable siliceux ou du quartz de granulométrie adaptée et de l'eau du réseau. Mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

04
Application
Étaler à la raclette caoutchouc en 2 couches : 0,450 kg/m² par couche.

Rapport de mélange (en poids)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200 NANO
- **12 kg*** — Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, jusqu'à 5 % d'eau en plus peuvent être ajoutés.

Conditions d'application
+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +14 °C ou supérieure à +35 °C.

Consommation
0,450 kg/m²

Par couche. Env. 0,800–1 kg/m² en 2 couches, selon la qualité du support.

Important : la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Gamme de couleurs

Rouge Unica	Rouge terracotta	Bleu Bosphore	Bleu ciel	Vert gazon
Vert mousse	Gris pierre	Beige	Vert forêt	Violet Unica
Bleu profond	Magenta	Bleu Unica	Bleu clair	Bleu océan

Teintes données à titre indicatif – se référer au nuancier Unica. Couleurs spéciales réalisables sur demande.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 75 kg
- Fûts acier de 200 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans un lieu frais et sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé comme dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromates, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène & sécurité au travail, voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com