ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Precoat 367-200 WOS

Finition concentrée à base de latex acrylique

COULEURS
15 couleurs standard

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ h	min. 3 h	0,300 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Consommation (concentré)

Description du produit

PRECOAT 367-200 WOS est une finition colorée flexible et concentrée, appliquée sur la couche de resurfaçage ou les couches amortissantes du système de courts de tennis **ACRYFLEX-T**.

Caractéristiques du produit

- Finition concentrée 100 % latex acrylique pour systèmes de sols de courts de tennis.
- Finition flexible – sable siliceux ajouté sur chantier.

Avantages

- 15 couleurs différentes
- Coûts de stockage réduits
- Mélange facile sur chantier
- Économique

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur — CE PRODUIT
PRECOAT 367-200 WOS

Couches amortissantes
Gamme UNIRUBBER

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**15 couleurs standard**	Délai de recouvrement	**minimum 3 h**
Masse volumique (env.)	**1,14 g/cm³**	Consommation théorique	**0,300 kg/m² (concentré, 1 couche)**
Extrait sec (en poids)	**54 %**	Température d'application	**+15 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**1–1½ h**	Durée de conservation	**12 mois**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Préparation du support
Débarrasser le support des graisses, sels, débris, poussières et de tout autre contaminant.

02
Couche de base
Appliquer **PRECOAT 367-200 WOS** sur **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW ou **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Mélange
Ajouter du sable siliceux ou du quartz de granulométrie adaptée et de l'eau du réseau. Mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

04
Application
Étaler à la raclette caoutchouc en 2 couches : 0,300 kg/m² par couche.

Rapport de mélange (en poids)



- **100 kg** — PRECOAT 367-200 WOS
- **80 kg** — Sable siliceux / quartz (0,1–0,3 mm)
- **25 kg*** — Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, jusqu'à 5 % d'eau en plus peuvent être ajoutés.

Conditions d'application
+15 °C – +35 °C

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à +15 °C ou supérieure à +35 °C.

Consommation
0,300 kg/m²

Par couche. Env. 0,600–0,700 kg/m² en 2 couches, selon la qualité du support.

Important : la consommation peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Gamme de couleurs



Teintes données à titre indicatif – se référer au nuancier Unica. Couleurs spéciales réalisables sur demande.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 75 kg
- Fûts acier de 200 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans un lieu frais et sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.
- Protéger du gel.

Sécurité

- Non classé comme dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromates, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène & sécurité au travail, voir la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.