SOLS DÉCORATIFS · PUD EN PHASE AQUEUSE

PUD WB Basecoat Matt 2K

Couche intermédiaire PUD pigmentée mate en phase aqueuse

COULEUR
Teintes RAL
couche de base colorée mate

1,25 g/cm³	54,5 %	45 min	5 h	0,120–0,150 kg/m²
Densité (mélange)	Extrait sec (en poids)	Sec au toucher	Attente entre couches	Théorique, par couche

Description du produit

PUD WB BASECOAT MATT 2K est un revêtement intermédiaire bicomposant à base de PUD, diluable à l'eau, pigmenté et mat. Il s'utilise comme couche de base colorée avant un vernis transparent.

Domaines d'emploi

- Béton, microbéton et béton imprimé
- Surfaces murales
- Sols PVC, parquet et linoléum – application directe

Avantages

- Séchage rapide
- Faible teneur en COV
- Haute résistance aux UV et à l'abrasion
- Haute adhérence
- Aspect mat
- Non toxique, inodore
- Rouleau, brosse ou airless

Position dans le système

Finition incolore
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Couche de base colorée — CE PRODUIT
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Primaire (béton neuf)
MICRO PRIMER WB 2K

Support
Béton · microbéton · PVC · parquet

Système de sol PUD en phase aqueuse

Base colorée + finition incolore · faible COV

UNICA recommande PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K sur PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Teintes RAL**
Densité (mélange)	**1,25 g/cm³**
Extrait sec (en poids)	**54,5 %**
Viscosité (Brookfield)	**760 cP**
Sec au toucher	**45 min**
Consommation théorique	**0,120–0,150 kg/m² (1 couche) · 30 µm d'EFS**

Attente entre couches	**5 h**
Température d'application	**+10 °C à +35 °C**
Remise en circulation	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Durcissement complet	**7 jours**
Rapport de mélange (en poids)	**90 A : 10 B**
Durée de conservation	**8 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Exempt de poussière, salissures et huile. Égrener et primairiser les surfaces revêtues depuis plus de 48 h. Sur supports neufs, appliquer d'abord **MICRO PRIMER WB 2K**. PVC, parquet et linoléum peuvent être revêtus directement.

02

Mélange

Homogénéiser A et B séparément, verser B dans A au malaxeur rapide, ajouter 20 % d'eau et mélanger 3 min. Transvaser dans un récipient propre, mélanger 1 min et laisser reposer quelques minutes.

03

Application

Appliquer au rouleau ou à l'airless. Travailler frais dans frais pour éviter les traces, rouler dans le sens du petit côté ou faire relisser immédiatement par une seconde personne.

04

Finition

Recouvrir après 5 h. Finir avec **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Rapport de mélange (en poids)



90 parts
Composant A – PUD pigmenté

10 parts
Composant B – durcisseur

Ajouter 20 % d'eau au mélange A + B.

Conditions d'application
+10 °C – +35 °C
Au-dessus de +35 °C, ajouter un peu d'eau au mélange.

Remise en circulation
18 h à 23 °C
24 h à 12 °C · 12 h à 30 °C. Durcissement complet après 7 jours.

Consommation
0,100–0,150 kg/m²
Varie selon la planéité du support, la météo et la technique de l'applicateur.

Important : la consommation peut varier selon la planéité du support, les conditions climatiques et la technique de l'applicateur.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- Kits de 5 kg et 20 kg

Stockage

- Stocker bien fermé, au sec, entre +15 et +35 °C.
- Durée de conservation : 8 mois à compter de la fabrication.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni mercure, ni amiante, ni formaldéhyde, ni plomb.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Entretien : détergent pH neutre – 100 ml de nettoyant sol dans 10 l d'eau, serpillière douce, puis rinçage à l'eau claire.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.