l'unicflex™ | FINITIONS SOLS & MURS · PUD EN PHASE AQUEUSE

PU Clearcoat WB 2K

Finition incolore mate PUD antibactérienne en phase aqueuse

ASPECT
Transparent
incolore · mate

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 min	0,100–0,150 kg/m²
Densité	Extrait sec (en poids)	Viscosité (coupe Ford 4)	Sec au toucher	Consommation

Description du produit

PU CLEARCOAT WB 2K est une finition mate transparente, antibactérienne, bicomposante, diluable à l'eau, à base de PUD. Elle donne un aspect mat aux sols et murs revêtus d'époxy ou de polyuréthane.

Domaines d'emploi

- Finition mate sur sols et murs revêtus d'époxy
- Finition mate sur sols et murs revêtus de polyuréthane

Avantages

- Séchage rapide
- Haute résistance aux UV et à l'abrasion
- Aspect mat
- Rouleau, pinceau ou airless
- Faible teneur en COV
- Haute adhérence
- Non toxique, inodore

Position dans le système

Finition incolore mate — CE PRODUIT
PU CLEARCOAT WB 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Revêtement sol / mur
Époxy ou polyuréthane

Support
Surfaces de sols et murs

Finition PUD en phase aqueuse

Finition incolore mate antibactérienne · faible COV

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Transparent, incolore**	Attente entre couches	**5 h**
Densité (env.)	**1,15 g/cm³**	Température d'application	**+10 °C – +35 °C**
Extrait sec (en poids)	**56 %**	Remise en circulation	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Viscosité (coupe Ford 4)	**50–60 s**	Durcissement complet	**7 jours**
Sec au toucher	**45 min**	Rapport de mélange (en poids)	**16 kg A + 4 kg B**
Consommation théorique	**0,120–0,150 kg/m² (1 couche) · 30 µm d'EFS**	Durée de conservation	**8 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Éliminer poussière, salissures et huile. Les surfaces revêtues depuis plus de 48 h doivent être dépolies mécaniquement et primairisées.

02

Mélange

Homogénéiser A et B séparément, ajouter B à A au malaxeur rapide et mélanger 3 min ; transvaser, mélanger 1 min et laisser reposer quelques minutes.

03

Application

Appliquer au rouleau ou à l'airless. Travailler frais sur frais, rouler dans le sens court, ou faire relisser aussitôt par une autre personne pour éviter les traces.

04

Recouvrement

Attendre 5 h entre couches. Durcissement complet après 7 jours.

Rapport de mélange (en poids)



16 kg
Composant A – résine PUD

4 kg
Composant B – durcisseur

Au-dessus de +35 °C, on peut ajouter très peu d'eau au mélange.

Conditions d'application

+10 °C – +35 °C

Éviter d'appliquer sous +10 °C ou au-dessus de +35 °C.

Remise en circulation

18 h à 23 °C

24 h à 12 °C · 12 h à 30 °C. Durcissement complet après 7 jours.

Consommation

0,100–0,150 kg/m²

Varie selon la planéité du support, la météo et la technique de l'applicateur.

Important : la consommation peut varier selon la planéité du support, les conditions climatiques et la technique de l'applicateur.

Conditionnement

- Kits de 10 kg ou 20 kg

Stockage

- Stocker couvercles bien fermés, au sec et à l'abri, entre 15–35 °C.
- Durée de conservation : 8 mois après fabrication.

Sécurité

- Non classé dangereux ; contient des additifs ignifuges.
- Ne contient ni mercure, ni amiante, ni formaldéhyde, ni plomb.
- Voir la fiche de données de sécurité.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.