L'UNICFLOOR · PRIMAIRES ÉPOXY

Unepox Primer SFR

Primaire d'imprégnation époxy bicomposant en phase solvant pour béton

ASPECT
Transparent
sans charges

1,03 g/cm³	26 %	8 h	7 jours	7–8 m²/kg
Masse volumique	Extrait sec (en volume)	DPU	Durcissement complet	Rendement

Description du produit

UNEPOX PRIMER SFR est un primaire d'imprégnation époxy bicomposant en phase solvant pour béton. Il obture les capillaires du béton, améliore l'imperméabilité aux liquides, consolide la surface et crée une base à très forte adhérence pour les couches suivantes.

Caractéristiques principales

- Imprégnation des surfaces béton
- Consolide la surface du béton
- Améliore l'imperméabilité aux liquides

Avantages

- Adhérence parfaite sur béton
- Durcit jusqu'à +5 °C
- Prêt à l'emploi – sans dilution
- Recouvrable par alkyde, CC, époxy et PU

Position dans le système

Système de revêtement
Alkyde · CC · époxy · PU

Primaire d'imprégnation — CE PRODUIT
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Support
Béton

Systèmes époxy L'unicfloor

Primaire d'imprégnation pour béton

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Transparent**	Durcissement complet	**7 jours**
Masse volumique (20 °C)	**env. 1,03 g/cm³**	Rendement	**7–8 m²/kg**
Extrait sec (en volume)	**env. 26 %**	DPU	**8 h**
Sec au toucher	**6–8 h**	Rapport de mélange (en poids)	**50 : 50**
Délai de recouvrement	**min. 24 h – max. 48 h**	Durée de conservation	**min. 24 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Le support doit être propre et sain. Éliminer saletés, laitance, graisse, produits de cure et corps étrangers par abrasion mécanique ; après décapage acide, éliminer l'eau acide et la poussière au jet d'eau ou par aspiration.

02

Mélange

Mélanger base et durcisseur 50 : 50 en poids. Prêt à l'emploi – sans solvant.

03

Application

Appliquer à la brosse ou au rouleau : une couche sur support lisse, deux couches parfois nécessaires sur support poreux.

Rapport de mélange (en poids)

50 parties | **50 parties**

- **50 parties** — Base
- **50 parties** — Durcisseur

Livré en 3 kg A + 3 kg B ou 15 kg A + 15 kg B.

Nombre de couches
1–2 couches
Une sur support lisse, deux sur support poreux.

Rendement
7–8 m²/kg
Selon la perméabilité et la porosité du support.

DPU
8 h
À 20 °C.

Important : le produit est prêt à l'emploi – n'ajouter aucun diluant.

Conditionnement

- 3 kg A + 3 kg B en seaux
- 15 kg A + 15 kg B en bidons

Stockage

- Stocker au frais et au sec.
- Durée de conservation : au moins 24 mois.

Sécurité

- Se reporter aux fiches de données de sécurité pour l'utilisation et l'élimination des déchets.

Nettoyage

- Solvant de nettoyage : Diluant UP-002.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com