L'UNICFLOOR · PRIMAIRES ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE

Unepox Primer WB 2K

Primaire époxy bicomposant en phase aqueuse pour béton humide

COULEUR
Ambre laiteux
primaire pigmenté

1,0 g/cm³	34 %	12 h	2,2 MPa	7–8 m²/kg
Masse volumique	Extrait sec (en volume)	Sec au toucher	Force d'adhérence	Rendement, 1 couche

Description du produit

UNEPOX PRIMER WB 2K est un primaire époxy bicomposant en phase aqueuse pour béton, sous les revêtements de sol Unepox. Il pénètre le support, améliore l'adhérence et limite bulles et piqûres sur béton poreux ou sous finitions épaisses – et s'applique sur support humide.

Domaines d'emploi

- Primaire sur béton / maçonnerie humide nécessitant un primaire pigmenté épais
- Sous les revêtements de sol Unepox
- Bouche-pores
- Avec préparation de surface par voie humide

Avantages

- En phase aqueuse
- Sans solvant
- Excellente adhérence
- S'applique sur béton humide
- Séchage rapide
- Limite bulles et piqûres

Position dans le système

Revêtement de sol
Revêtements de sol Unepox

Primaire — CE PRODUIT
UNEPOX PRIMER WB 2K · 1 couche

Support
Béton, 30 jours min. · humide admis

Systèmes époxy L'unicfloor

Primaire en phase aqueuse pour béton humide

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Ambre laiteux**
Masse volumique (20 °C)	**1,0 g/cm³**
Extrait sec (en volume)	**34 %**
Sec au toucher	**12 h**
Délai de recouvrement	**min. 24 h – max. 48 h**
Durcissement complet	**7 jours**

Force d'adhérence	**2,2 MPa**
Rendement (1 couche)	**7–8 m²/kg**
Rapport de mélange	**3 : 1 (75 : 25)**
Trafic piéton léger / normal / intense	**16 h / 24 h / 72 h**
Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Béton neuf ≥ 30 jours à > 20 °C. Éliminer agents de démoulage, produits de cure, sels et durcisseurs par grenaillage ou rabotage ; dégraisser le béton ancien au détergent puissant.

02

Mélange

Verser le durcisseur homogénéisé dans le seau de résine et mélanger 2–3 min au malaxeur électrique ou pneumatique à pale métallique.

03

Application

Verser aussitôt au sol et étaler à la raclette caoutchouc plate en faisant pénétrer le primaire dans le support poreux.

04

Recouvrement

Recouvrir après 6 h à 22 °C, dès que hors marque. Reprimairiser le béton très poreux en cas de piqûres.

Rapport de mélange



75
Partie A

25
Partie B

Mélanger le kit complet : 75 parties A : 25 parties B.

Durcissement
16–72 h
Min. 16 h au-dessus de 21 °C, 72 h entre 16–21 °C.

Rendement
7–8 m²/kg
Une couche – selon la perméabilité et la porosité du support.

Force d'adhérence
2,2 MPa
Sur béton correctement préparé.

Important : ne pas appliquer directement sur bois dur, contreplaqué, aggloméré, parquet, vinyle sur mousse, métal, fibre de verre ou plastique.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Points d'attention

- La chaleur accélère le durcissement et réduit le temps d'utilisation ; le froid le ralentit.
- Assurer une bonne ventilation et éviter d'inhaler les vapeurs.
- Ne pas préparer plus d'un kit à la fois.

Conditionnement

- Kits de 20 kg (parties A & B) en emballages métalliques

Stockage

- Stocker fermé, à l'intérieur, dans un local sec, entre +10…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois après fabrication.

Sécurité

- Porter gants et masque.
- Voir la fiche de données de sécurité pour la manipulation, l'hygiène et la sécurité au travail.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau rapidement après application.
- Ne pas laisser l'époxy durcir sur les carreaux.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com