L'UNICFLOOR · ÉPOXY SANS SOLVANT

Unepox Varnish ST 2K

Vernis époxy / couche de finition incolore sans solvant

ASPECT
Transparent
liquide incolore

1,1 g/cm³	100 %	90 min	4–6 h	0,300 kg/m²
Masse volumique (mélange)	Extrait sec (en volume)	DPU (20 °C)	Sec au toucher	à 300 µm

Description du produit

UNEPOX VARNISH ST 2K est un vernis époxy incolore bicomposant, durci aux polyamines, sans solvant, à faible viscosité, avec un bon tendu et une bonne résistance chimique et mécanique.

Usages principaux

- Sols décoratifs autolissants
- Coulée et imitation bijouterie
- Loisirs créatifs
- Applications glitter et métallisées

Avantages

- Bonne résistance chimique et mécanique
- Viscosité faible
- Durcissement rapide, bon durcissement à basse température
- Antibactérien, facile à nettoyer
- Sans joints
- Bonne résistance à l'abrasion
- Transparent
- DPU longue, très bon tendu

Position dans le système

Vernis époxy incolore — CE PRODUIT
UNEPOX VARNISH ST 2K · 0,300 kg/m² à 300 µm

Couche décorative
Autolissant · paillettes PVC · glitter / métallisé

Support
Couche précédente – sèche, propre, poncée si besoin

Sols décoratifs L'unicfloor

Vernis incolore sans solvant pour époxy décoratif

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Liquide incolore**	Délai de recouvrement	**min. 24 h – max. 48 h**
Masse volumique (mélange, 20 °C)	**env. 1,1 g/cm³**	Durcissement complet	**7 jours**
Extrait sec (en volume)	**env. 100 %**	Rendement	**1 m² / 0,300 kg à 300 µm d'EFS**
DPU (20 °C)	**90 min**	Rapport de mélange (en poids)	**100 : 30**
Sec au toucher	**4–6 h**	Durée de conservation	**min. 12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

La couche précédente doit être sèche, exempte de contamination et suffisamment poncée si nécessaire. Support au-dessus de +10 °C.

02

Mélange

Homogénéiser le composant A, ajouter le composant B (100 : 30) et mélanger 3 min au malaxeur lent (200–300 tr/min). Mélange au-dessus de +15 °C. Ne pas diluer.

03

Application

Appliquer à la raclette caoutchouc pour l'époxy à paillettes PVC ; à la brosse ou au rouleau pour les autres applications.

Rapport de mélange (en poids)

100 parts | **30 parts**

- ○ **100 parts** — Résine – composant A
- ● **30 parts** — Durcisseur – composant B

Livré en 15,4 kg A + 4,6 kg B.

Conditions d'application
au-dessus de +10 °C
Support au-dessus de +10 °C ; mélange au-dessus de +15 °C.

Rendement
0,300 kg/m²
Pour 300 µm d'épaisseur sèche moyenne.

DPU
90 min
À +20 °C – nettoyer les outils pendant la DPU.

Important : ne pas diluer le produit. Nettoyer tous les outils et le matériel avant la fin de la DPU.

Conditionnement

- 15,4 kg A + 4,6 kg B

Stockage

- Stocker non ouvert, en emballage d'origine, dans un local fermé et sec entre +15…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois après fabrication.
- Ne pas exposer au soleil à l'extérieur ; protéger du gel.

Sécurité

- Non dangereux après durcissement.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate.
- Voir la fiche de données de sécurité (FDS).

Nettoyage

- Nettoyer les outils avant la fin de la DPU avec le Diluant UP-001.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.