PEINTURES DE FAÇADE · EXTÉRIEUR

Unicoat Silicon 616

Peinture de façade extérieure acrylique siliconée

COULEUR
Teintes RAL
finition décorative mate

1,57 g/cm³	52 %	2 h	8 h	5–6 m²/l
Masse vol. du mélange (20 °C)	Extrait sec (en volume)	Sec en surface (20 °C)	Séchage complet (20 °C)	Rendement, 2 couches

Description du produit

UNICOAT SILICON 616 est un revêtement extérieur mat, décoratif et siliconé de haute qualité, à base de liant copolymère acrylique. Il protège les façades des agressions atmosphériques tout en leur donnant une finition décorative.

Domaines d'application

- Construction et bâtiments
- Enduits lisses et surfaces texturées
- Façades en béton brut, brique pressée et béton cellulaire
- Extérieurs de bâtiments résidentiels et industriels

Avantages

- Facile à appliquer
- Bonne adhérence, séchage rapide
- Couleurs sans décoloration
- Hydrophobe, hydrofuge

Position dans le système

Peinture de façade
UNICOAT SILICON 616 · 2 couches — CE PRODUIT

Primaire
Liant de peinture ACRYLIC PRIMER 367-28

Support
Enduit · béton · brique · béton cellulaire

Système de façade extérieure

Protection de façade acrylique siliconée

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Teintes RAL**	Séchage complet (20 °C)	**8 h**
Masse vol. du mélange (20 °C)	**1,57 g/cm³**	Délai entre couches (20 °C)	**min. 1 h**
Extrait sec (en volume)	**52 %**	Rendement	**5–6 m²/l en 2 couches**
Temp. support & ambiante	**+10 °C à +35 °C**	Dilution	**20 % d'eau (1re couche) · 10 % (couche finale)**
Séchage en surface (20 °C)	**2 h**	Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Préparation du support

Béton neuf / enduit ciment C25 ou dosage min. 350, mûri ≥ 21 jours. Éliminer saletés et poussières par grattage et brossage ; gratter les couches anciennes, chaulées ou cloquées et essuyer à l'eau. Réparer les fissures au mastic acrylique ou au mortier de ciment.

02
Primairisation

Saturer le support avec le liant de peinture **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03
Dilution

Première couche : ajouter 20 % d'eau du robinet. Couche de finition : ajouter 10 % d'eau du robinet.

04
Recouvrement

Attendre au moins 1 h entre les couches à 20 °C.

Rendement	Application	Délai entre couches
5–6 m²/l	+10 °C – +35 °C	min. 1 h
Théorique, en deux couches.	Température du support et ambiante.	À 20 °C.

Important : réparer fissures, zones endommagées et différences de niveau avant primairisation et mise en peinture.

Conditionnement

- Bidons plastique de 20 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine scellé, au frais et au sec.
- Protéger du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +15…+25 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau savonneuse – jamais aux solvants.
- Tenir à l'écart des aliments et boissons ; ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau du robinet avant séchage du produit.
- Produit sec : nettoyage mécanique uniquement (grattage, ponçage).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com