ÉTANCHÉITÉ · BITUME-POLYURÉTHANE

UNIPU 1300 2K

Étanchéité bitume-polyuréthane bicomposant super-élastique

COULEUR
Noir
bitume-PU

0,98 g/cm³	> 2000 %	30 min	2 h	1,0–1,5 kg/m²
Densité	Allongement à la rupture	DPU	Temps de durcissement	Consommation min.

Description du produit

UNIPU 1300 2K est un système polyuréthane bicomposant à base de bitume, super-élastique et à durcissement rapide, destiné à l'étanchéité des surfaces horizontales et verticales.

Domaines d'application

- Sur béton, mosaïque, métal, acier galvanisé et asphalte
- Murs-rideaux, tabliers de ponts, fondations et murs de soutènement
- Ouvrages enterrés
- Sur revêtements bitumineux ou EPDM existants
- Sur panneaux isolants en polyuréthane
- Balcons, terrasses et toitures végétalisées
- Étanchéité extérieure des réservoirs d'eau

Avantages

- Durcissement rapide
- Excellente adhérence sur les supports recommandés
- Reste élastique jusqu'à -30 … -40 °C
- Haute résistance à la chaleur
- Haute résistance à la traction, à la déchirure et à l'abrasion
- Haute résistance à la corrosion chimique

Position dans le système

Membrane bitume-PU — CE PRODUIT
UNIPU 1300 2K · min. 2 couches

Primaire
UNIPU PRIMER 540 · 1 couche

Support
Béton · mosaïque · métal · galvanisé · asphalte

Fondations & ouvrages enterrés

Étanchéité bitume-PU super-élastique

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Noir**	DPU	**30 min**
Viscosité (23 °C)	**2500–3500 mPa·s**	Délai de recouvrement	**6–24 h**
Densité	**0,98 g/cm³**	Temps de durcissement	**2 h**
Dureté	**Shore A 35**	Consommation	**min. 1,0–1,5 kg/m²**
Résistance à la traction	**> 2,2 N/mm²**	Humidité du support	**max. 4 %**
Allongement à la rupture	**> 2000 %**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Supports secs, propres, exempts d'huile et sans zones mouillées – sinon le produit mousse et cloque. Humidité max. 4 % ; ne jamais appliquer sur béton frais avant séchage complet.

02

Primairisation

Primairiser le support avec une couche du primaire béton **UNIPU PRIMER 540**.

03

Mélange

Mélanger les composants A et B au malaxeur à vitesse lente jusqu'à homogénéité.

04

Application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou à la spatule sous 30–45 min, en au moins 2 couches.

Composition du kit (en poids)

20 kg | **20 kg**

- **20 kg** Composant A
- **20 kg** Composant B

Livré en 20 kg A + 20 kg B ; fûts sur demande.

Temps d'utilisation
30–45 min
Appliquer le mélange dans ce délai.

Consommation
1,0–1,5 kg/m²
Minimum, en au moins 2 couches.

Humidité du support
max. 4 %
Les zones mouillées provoquent mousse et cloques.

Important : appliquer uniquement sur support parfaitement sec – l'humidité ou les zones mouillées font mousser et cloquer la membrane.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- 20 kg composant A + 20 kg composant B
- Fûts sur demande

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé, au sec, à +5…+25 °C.
- Ne pas exposer les emballages au soleil direct.
- Durée de conservation : 12 mois dans ces conditions.

Sécurité

- Éviter tout contact avec les yeux et la peau ; en cas de contact, consulter immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion, contacter un médecin ou un centre antipoison – ne pas faire vomir.
- Porter vêtements, gants et protection des yeux / du visage ; se laver les mains après usage.
- Éliminer résidus et emballages conformément à la réglementation.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com