ACRYFLEX-T · SYSTÈME POUR COURTS DE TENNIS

Unirubber Track Plus 367-40

Revêtement amortissant élastique latex acrylique à gros granulats de caoutchouc

COULEUR
Noir

0,97 g/cm³	58 %	1–1½ h	min. 3 h	0,550 kg/m²
Densité (env.)	Extrait sec (poids)	Sec au toucher	Délai de recouvrement	Consommation par couche

Description du produit

UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40 est une sous-couche amortissante élastique à gros granulats de caoutchouc qui s'applique sur la couche de resurfaçage du système de courts de tennis **ACRYFLEX-T**.

Caractéristiques du produit

- Revêtement amortissant à base de latex 100 % acrylique, chargé de gros granulats de caoutchouc, pour systèmes de courts de tennis.
- Contenant de gros granulats SBR, il peut augmenter la consommation des couches **UNIRUBBER** PLUS et **UNIRUBBER** suivantes.

Avantages

- Épaisseur accrue
- Élasticité parfaite
- Application facile
- Économique
- Grande résilience
- Prêt à l'emploi
- Mélange facile sur chantier

Position dans le système

Finition
Lignes OVERLINE 367-F · vernis GLOSSCOAT

Couche de couleur
Gamme PRECOAT 367-200

Couches amortissantes — CE PRODUIT
UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40

Couche de ragréage
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primaire
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Support
Asphalte / béton

ACRYFLEX-T

Système acrylique amorti pour courts de tennis

Surfaces de système classées ITF

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Noir**	Délai de recouvrement	**minimum 3 h**
Masse volumique (env.)	**0,97 g/cm³**	Consommation théorique	**0,550 kg/m² (par couche)**
Extrait sec (en poids)	**58 %**	Température d'application	**+14 °C à +35 °C**
Sec au toucher	**1–1½ h**	Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Préparation du support

Débarrasser la surface des graisses, sels, débris, poussières et de toute autre salissure.

02

Couche de base

Appliquer après **ACRYLIC RESURFACER 367-30**.

03

Mélange

Ajouter l'eau à **UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40** et mélanger au malaxeur lent jusqu'à homogénéité.

04

Application

Étaler à la raclette caoutchouc à 0,550 kg/m² par couche – 2 à 5 couches selon besoin.

Rapport de mélange (en poids)



- **50 kg**
  UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40
- **5 kg***
  Eau*

*La quantité d'eau peut varier selon la température ambiante. Par temps chaud, ajouter jusqu'à 5 % d'eau en plus.

Conditions d'application

+14 °C – +35 °C

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +14 °C ou supérieures à +35 °C.

Consommation

0,550 kg/m²

Rendement théorique par couche, selon la perméabilité et la porosité du support.

Important : le rendement peut varier selon la porosité du support, la température ambiante et la technique d'application.

Conditionnement

- Fûts polyéthylène de 50 kg
- Fûts acier de 180 kg

Stockage

- Stocker en fûts fermés, dans un entrepôt couvert et sec, entre +15 °C et +35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais et au sec.
- Ne pas laisser le produit à l'extérieur exposé au soleil.

Sécurité

- Non classé dangereux.
- Ne contient ni formaldéhyde, ni amiante, ni mercure, ni plomb, ni chromate, ni leurs dérivés.
- Contient des additifs ignifuges.
- Pour une manipulation sûre et l'hygiène et la sécurité au travail, consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com