REVÊTEMENTS MULTI-USAGES · ACRYLIQUE MODIFIÉ PU

Vactop RLP/S

Finition mate monocomposant multi-usages béton / métal

COULEUR
Teintes RAL
finition mate

1,24 g/cm³	62 %	20 min	2–3 h	0,200–0,300 kg/m²
Masse volumique du mélange (20 °C)	Extrait sec (en poids)	Sec en surface (20 °C)	Sec à cœur (20 °C)	Consommation, 2 couches

Description du produit

VACTOP-RLP/S est une finition mate multi-usages monocomposant, en phase solvant, à base de résine acrylique modifiée polyuréthane. Elle s'applique sur béton, polyester, verre, métal et bois.

Domaines d'application

- Bordures, trottoirs, murs en béton et en polyester moulé
- Ateliers d'entretien et stations-service automobiles
- Protection de tous types de structures en acier
- Marquage routier sur autoroutes

Avantages

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Haute résistance aux UV
- Forte adhérence grâce au silane

Position dans le système

Finition mate — VACTOP-RLP/S · 2 couches — CE PRODUIT

Support — Béton · polyester · verre · métal · bois

Protection multi-usages

Un seul produit pour béton, métal, polyester et bois

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	**Teintes RAL**
Masse volumique du mélange (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Extrait sec (en poids)	**62 %**
Température d'application	**min. +10 °C**
Sec en surface (20 °C)	**20 min**

Sec à cœur (20 °C)	**2–3 h**
Consommation	**0,200–0,300 kg/m² (2 couches)**
Diluant	**UP-004**
Durée de conservation	**12 mois**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Résistance

- Acides dilués
- Alcalis dilués & concentrés
- Détergents de nettoyage
- Désinfectants
- Huiles végétales, minérales & animales
- Eau douce & eau de mer

Mode d'application

01

Préparation du support

Le support doit être propre, sec et sain.

02

Dilution

Livré prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec le diluant spécial UP-004.

03

Application

Appliquer à la brosse, à l'airless ou de préférence au rouleau à poils courts, en deux couches.

Température d'application
min. +10 °C
Ne pas appliquer en dessous de +10 °C.

Consommation
0,200–0,300 kg/m²
Théorique, pour deux couches.

Séchage
20 min
Sec en surface à 20 °C ; sec à cœur après 2–3 h.

Important : appliquer uniquement dans des locaux bien ventilés et éviter tout contact du produit avec aliments et boissons.

Conditionnement

- Seaux métalliques de 20 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine fermé, au frais et au sec, à l'abri du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +10…+35 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau et au savon ; en cas d'ingestion, consulter un médecin.
- Ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils avant séchage du produit avec le Diluant UP-004.

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.