REVÊTEMENTS DE FAÇADE · TALOCHÉS

Walltex Textured

Revêtement extérieur structuré acrylique au sable siliceux

COULEUR
Teintes RAL
finition structurée mate

1,69 g/cm³	64 %	4 h	8 h	0,850 kg/m²
Densité (20 °C)	Extrait sec (en volume)	Séchage en surface (20 °C)	Séchage complet (20 °C)	Consommation théorique

Description du produit

WALLTEX est un revêtement mural extérieur de haute qualité à base de liant copolymère acrylique, d'aspect décoratif mat et contenant du sable siliceux.

Domaines d'application

- Constructions et bâtiments
- Enduits lisses et surfaces texturées
- Façades en béton brut, brique pressée et béton cellulaire
- Extérieurs de bâtiments résidentiels et industriels

Avantages

- Facile à appliquer
- Bonne adhérence, séchage rapide
- Couleurs sans décoloration
- Hydrophobe, hydrofuge

Position dans le système

Revêtement structuré — CE PRODUIT
WALLTEX · rouleau ou rouleau à motifs

Primaire
Primaire d'imprégnation pure acrylique AC 4346

Support
Enduit · béton · brique · béton cellulaire

Système de façade extérieure

Protection de façade structurée décorative

Données techniques (à +20 °C)

Couleur	Teintes RAL	Séchage complet (20 °C)	8 h
Densité (20 °C)	1,69 g/cm³	Délai entre couches (20 °C)	min. 3 h
Extrait sec (en volume)	64 %	Consommation	0,850 kg/m² théorique · 0,450 kg/m² lisse
Température d'application	+10 °C à +35 °C	Dilution	10 % d'eau (1re couche) · 5 % (couche finale)
Séchage en surface (20 °C)	4 h	Durée de conservation	12 mois

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01
Préparation du support

Béton neuf / enduit ciment C25 ou dosage min. 350, mûri ≥ 21 jours. Éliminer saletés et poussières par grattage et brossage ; gratter les couches anciennes, chaulées ou cloquées et essuyer à l'eau. Réparer les fissures au mastic acrylique ou au mortier de ciment.

02
Primairisation

Saturer le support avec le primaire d'imprégnation pure acrylique **AC 4346**.

03
Application

Première couche avec 10 % d'eau du robinet, couche finale avec 5 % seulement. Appliquer au rouleau ou au rouleau à motifs.

04
Recouvrement

Respecter au moins 3 h entre les couches à 20 °C.

Consommation
0,850 kg/m²
Théorique ; 0,450 kg/m² en application lisse.

Application
+10 °C – +35 °C
Température d'application.

Délai entre couches
min. 3 h
À 20 °C.

Important : réparer fissures, zones endommagées et différences de niveau avant primairisation et application du revêtement.

Conditionnement

- Seaux plastique scellés de 25 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine scellé, au frais et au sec.
- Protéger du gel.
- Durée de conservation : 12 mois à +15…+25 °C.

Sécurité

- Porter vêtements de travail, lunettes, masque et gants.
- En cas de contact, laver abondamment à l'eau savonneuse – jamais aux solvants.
- Tenir à l'écart des aliments et boissons ; ne pas employer de personnel allergique aux produits chimiques.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyer les outils à l'eau du robinet avant séchage du produit.
- Produit sec : nettoyage mécanique uniquement (grattage, ponçage).

MENTION LÉGALE

Les indications fournies dans la présente fiche technique reposent sur des évaluations et résultats d'essais réalisés conformément aux normes applicables et ont pour objet de guider les applicateurs. La qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables susceptibles d'influer sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle, UNICA ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et sa seule responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la valeur de remplacement du produit en cas de défaut de fabrication. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, résultant du matériau ou de son application. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, altérations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont appliqués.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com