L'UNICFLOOR · ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE

Aquasilk 100 2K

Vernis d'imprégnation époxy en phase aqueuse – brillant / mat

ASPECT
Transparent
brillant ou mat · laiteux à l'état liquide

1,03 g/cm³	27 %	2–4 h	2 h	7 m²/kg
Densité (20 °C)	Extrait sec (en volume)	Sec au toucher	DPU	Rendement

Description du produit

AQUASILK 100 2K est un vernis d'imprégnation / primaire époxy bicomposant en phase aqueuse, parfaitement transparent après séchage quelle que soit l'épaisseur, et stable en teinte. Rapide et simple à mettre en œuvre, conforme COV et résistant, il offre une haute résistance aux taches, aux acides, aux graffitis et aux chocs.

Domaines d'application

- Imprégnation de surfaces béton humides
- Sols de magasins esthétiques, aspect béton naturel
- Imprégnation et revêtement de pierre, bois, palplanches, murs de fondation et puisards

Avantages

- Transparent à toute épaisseur, teinte stable
- Recouvrable en alkyde, CR, époxy et PU
- Résistant aux taches
- En phase aqueuse – conforme COV
- Bonne adhérence sur béton, pierre, bois, métal et parquet
- Bonne résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Finition transparente brillante ou mate
- Économique, application facile

Position dans le système

Vernis époxy incolore
AQUASILK 100 2K · 7 m²/kg — CE PRODUIT

Support
Béton · pierre · bois · métal · parquet

Époxy en phase aqueuse L'unicfloor
Imprégnation incolore pour sols d'aspect naturel

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Données techniques (à +20 °C)

Aspect (liquide)	**Laiteux, sans charges**	Durcissement complet	**7 jours**
Finition	**Transparent brillant / mat**	DPU	**2 h**
Densité (20 °C)	**1,03 g/cm³**	Durcissement	**jusqu'à +5 °C**
Extrait sec (en volume)	**27 %**	Rendement	**7 m²/kg**
Sec au toucher	**2–4 h**	Rapport de mélange (en poids)	**67 : 33**
Délai de recouvrement	**min. 24 h – max. 48 h**	Durée de conservation	**12 mois**

Mode d'application

01

Préparation du support

Le support doit être propre et sain. Éliminer salissures, laitance, graisses, produits de cure et corps étrangers par abrasion mécanique ; après décapage acide, éliminer l'eau acide et la poussière par jet d'eau ou aspiration.

02

Mélange

Mélanger base et durcisseur 67 : 33 en poids, puis ajouter 10 % d'eau. Bien mélanger avant et pendant l'emploi.

03

Application

Appliquer à la brosse ou au rouleau.

04

Recouvrement

Recouvrir après min. 24 h, max. 48 h. Durcissement complet après 7 jours.

Rapport de mélange (en poids)

67 parties	33 parties

○ **67 parties**
Base

● **33 parties**
Durcisseur

Ajouter 10 % d'eau après mélange des composants.

Conditions d'application
au-dessus de +5 °C
Température du support d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée.

DPU
2 h
À 20 °C.

Rendement
7 m²/kg
Théorique – dépend de la perméabilité et de la porosité du support.

Important : éviter d'inhaler les vapeurs et tout contact avec la peau ou les yeux ; en cas de contact, laver abondamment à l'eau.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Conditionnement

- 3,350 kg base + 1,650 kg durcisseur
- 13,4 kg base + 6,6 kg durcisseur
- En bidons métalliques

Stockage

- Stocker fermé, à l'abri, dans un local sec entre +10…+35 °C.
- Durée de conservation : 12 mois après fabrication.

Sécurité

- Porter gants et masque.
- Consulter la fiche de données de sécurité pour la manipulation, l'hygiène et la sécurité au travail.

Nettoyage

- Nettoyer tout le matériel d'application à l'eau du robinet.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com