RIVESTIMENTI MURALI · ACRILICO

Acrocoat Tie Coat

Primer e mano di aggrappo acrilico per interni / esterni

COLORE
Colori RAL
primer / mano di aggrappo

1,68 g/cm³	68 %	2 h	8 h	8–9 m²/l
Densità della miscela (20 °C)	Residuo secco (in peso)	Secco in superficie (20 °C)	Essiccazione completa (20 °C)	Resa, 1 mano

Descrizione del prodotto

ACROCOAT è un primer e mano di aggrappo per interni / esterni a base di polimero acrilico, per pareti in intonaco, gesso e calcestruzzo. Si applica prima di **WALLCOAT 363** o **UNICOAT SILICON 616** per il miglior potere coprente.

Campi di impiego

- Superfici in intonaco, gesso e calcestruzzo
- Pareti interne ed esterne
- Primer prima di **WALLCOAT 363** e **UNICOAT SILICON 616**

Vantaggi

- Facile da applicare
- Buona adesione al supporto
- Essiccazione rapida
- Migliora il potere coprente della finitura

Posizione nel sistema

Finitura murale
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Primer / mano di aggrappo — QUESTO PRODOTTO
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Supporto
Intonaco · gesso · calcestruzzo (C25, ≥ 21 giorni)

Sistema di rivestimento murale

Primer per pitture murali Unica per interni ed esterni

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Colori RAL**
Densità della miscela (20 °C)	**1,68 g/cm³**
Residuo secco	**43 % in volume · 68 % in peso**
Temperatura supporto e ambiente	**da +10 °C a +35 °C**
Essiccazione superficiale (20 °C)	**2 h**

Essiccazione completa (20 °C)	**8 h**
Diluizione	**20 % acqua di rete**
Resa	**8–9 m²/l per mano**
Intervallo tra le mani (20 °C)	**min. 1 h**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Calcestruzzo / intonaco nuovo: C25 o dosaggio min. 350, stagionato ≥ 21 giorni. Rimuovere sporco e polvere; raschiare strati vecchi, imbiancati o sfogliati e passare con acqua.

02

Riparazioni

Riparare crepe, zone danneggiate e dislivelli con stucco acrilico o malta cementizia.

03

Applicazione

Diluire con il 20 % di acqua di rete e applicare. Attendere almeno 1 h tra le mani a 20 °C.

04

Finitura

Applicare **WALLCOAT 363** o **UNICOAT SILICON 616** su **ACROCOAT**.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +35 °C
Temperatura del supporto e ambiente.

Resa
8–9 m²/l
Teorica, una mano.

Diluizione
20 %
Acqua di rete.

Importante: per il miglior potere coprente sulle pareti, applicare sempre ACROCOAT prima di WALLCOAT 363 o UNICOAT SILICON 616.

Confezione

- Taniche in plastica da 20 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +15…+25 °C.

Sicurezza

- Durante l'applicazione indossare indumenti da lavoro, occhiali, mascherina e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone – non con solventi; in caso di ingestione consultare un medico.
- Tenere cibi e bevande lontano dall'area di applicazione; non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua di rete prima che il materiale si secchi.
- Materiale essiccato: solo rimozione meccanica (raschiatura, carteggiatura).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com