PAVIMENTI DECORATIVI · PU / ACRILICO A SOLVENTE

Acrylic PU Hybrid Matt Clear Coat 2K

Finitura trasparente opaca ibrida acrilico-poliuretanica a solvente

ASPETTO
Trasparente
opaco · ca. 8 GU a 60°

1,00 g/cm³	48,5 %	45–60 min	ca. 8 GU	0,130 l/m²
Densità della miscela (20 °C)	Residuo secco (in peso)	Pot life (20 °C)	Brillantezza a 60°	Consumo per mano

Descrizione del prodotto

ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K è una finitura trasparente opaca bicomponente a base di resina poliuretanica alifatica / acrilica. Forma un film protettivo igienico e resistente ai raggi UV su pavimenti in calcestruzzo, microcalcestruzzo, legno e ceramica.

Campi di impiego

- Finitura per pavimenti in calcestruzzo, microcalcestruzzo, legno e ceramica
- Finitura decorativa
- Finitura su superfici a contatto permanente con l'acqua

Vantaggi

- Sistema protettivo opaco
- Durevole su superfici a contatto con l'acqua
- Resistente a detergenti, alcali e acidi deboli
- Airless, rullo o pennello
- Resistente ai raggi UV – PU / acrilico alifatico
- Elevata resistenza alla lacerazione
- Eccellente resistenza all'umidità
- Crea superfici igieniche

Posizione nel sistema

Finitura trasparente opaca — QUESTO PRODOTTO
ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K · 0,130 l/m²

Strato decorativo
Microcemento / microcalcestruzzo

Supporto
Calcestruzzo · legno · ceramica

Finiture per pavimenti decorativi

Protezione trasparente opaca per pavimenti minerali, in legno e ceramica

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Componente A	**Resina ibrida acrilica (alifatica)**	Adesione per trazione	**3,2 MPa**
Componente B	**Isocianato alifatico**	Viscosità	**322 cP**
Colore	**Trasparente**	Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +30 °C**
Residuo secco (in peso)	**48,5 %**	Secco al tatto (20 °C)	**6 h**
Pot life (20 °C)	**45–60 min**	Essiccazione completa (20 °C)	**24 h**
Densità della miscela (20 °C)	**1,00 g/cm³**	Indurimento completo	**7 giorni**
Brillantezza (60°)	**ca. 8 GU**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto, planare, pulito e privo di polvere e contaminanti. Carteggiare le superfici verniciate da oltre 72 h; su superfici in PU eseguire un test di adesione. Supporto ≥ 3 °C sopra il punto di rugiada.

02

Miscelazione

Aggiungere il componente A al componente B e miscelare per 3 min, quindi rimescolare per 1–2 min.

03

Applicazione

Rullo / pennello: non diluire. Airless: diluire con il 10 % di **UP-005**. Applicare a +15…+25 °C; lavorare più rapidamente con l'aumentare della temperatura.

04

Protezione

Proteggere il rivestimento fresco dal contatto con l'acqua per 8–10 h.

Rapporto di miscela (in volume)



- **2,4 L** — Componente A – resina ibrida acrilica
- **0,6 L** — Componente B – isocianato alifatico

2,4 L di componente A + 0,6 L di componente B (4 : 1 in volume).

Condizioni di applicazione
+10 °C – +30 °C
Temperatura ideale di applicazione +15…+25 °C; supporto almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.

Pot life
45–60 min
Tempo di gel a +20 °C – più breve a temperature elevate.

Consumo
0,130 l/m²
Per mano – varia in funzione del supporto e del metodo di applicazione.

Importante: il consumo varia in funzione del supporto e del metodo di applicazione. Proteggere il rivestimento fresco dall'acqua per 8–10 ore.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Stoccaggio

- Conservare a +15…+35 °C.
- Il prodotto conservato sotto +5 °C va riscaldato prima dell'uso.
- Conservazione: 12 mesi.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com