ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Acrylic Resurfacer 367-43

Livellante pronto all'uso a base acrilica pura

COLORE
Nero

1,55 g/cm³	68 %	20 min	2 h	0,600 kg/m²
Peso specifico (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Tempo tra le mani	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

ACRYLIC RESURFACER 367-43 è un materiale di riempimento e livellamento a base 100 % acrilica pura, che contiene già una carica silicea opportunamente selezionata. Riempie le cavità dei sottofondi in calcestruzzo o asfalto, maschera il profilo degli inerti e leviga la superficie.

Caratteristiche del prodotto

- Riempitivo / livellante a base 100 % acrilica pura con sabbia silicea.
- Riempie le cavità dei sottofondi in calcestruzzo o asfalto e maschera il profilo degli inerti.
- Leviga i sottofondi in calcestruzzo o asfalto.

Vantaggi

- Duro e molto resistente all'usura
- Prodotto pronto all'uso
- Facile miscelazione in cantiere
- Facile applicazione
- Elevata adesione
- Asciuga rapidamente
- Economico

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato
Gamma PRECOAT 367-200

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento — QUESTO PRODOTTO
ACRYLIC RESURFACER 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Nero**	Tempo tra le mani	**2 ore**
Peso specifico (ca.)	**1,55 g/cm³**	Consumo teorico	**0,600 kg/m² (1 mano)**
Residuo secco (in peso)	**68 %**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**20 minuti**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da olio, sporco, residui di malta, polvere e altri contaminanti.

02

Miscelazione

Contiene una carica silicea selezionata. Se necessario aggiungere fino al 5 % di acqua di rete* e miscelare con miscelatore a bassa velocità fino a omogeneità.

03

Applicazione

Applicare con racla in gomma con un consumo teorico di 0,600 kg/m² per mano.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,600 kg/m²

Consumo teorico per mano, in funzione della permeabilità e della porosità del supporto.

Importante: il consumo può variare in funzione della rugosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione. I valori sono stati determinati in laboratorio su calcestruzzo / asfalto di usura con i rapporti di miscela consigliati. *Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Confezione

- Secchi in plastica da 20 kg
- Fusti in plastica da 60 kg

Stoccaggio

- Conservare nella confezione originale integra, in locali chiusi e asciutti, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre al sole all'aperto.
- Proteggere dal gelo con clima freddo.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com