ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Acrylic Resurfacer LW 367-30

Livellante leggero a base di lattice acrilico

COLORE
Nero

0,78 g/cm³	36 %	1–1½ h	min. 3 h	0,250–0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

ACRYLIC RESURFACER LW 367-30 è uno strato di riempimento leggero a base di lattice 100 % acrilico, miscelato in cantiere con sabbia silicea e acqua. Si applica prima degli strati **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** e **UNIRUBBER** dei sistemi **ACRYFLEX-T** per campi da tennis e piste ciclabili.

Caratteristiche del prodotto

- Grazie alle speciali microsfere elastiche che contiene, presenta bassa densità ed elevata resilienza.
- Riempie i vuoti e maschera il profilo degli inerti nei sottofondi in calcestruzzo o asfalto.
- Rende il sottofondo più liscio e aumenta la resa dei successivi strati **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** o **UNIRUBBER**.

Vantaggi

- Elastico e a densità molto ridotta
- Resilienza molto elevata
- Basso consumo
- Facile miscelazione in cantiere
- Economico
- Facile applicazione

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato
Gamma PRECOAT 367-200

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER LW 367-30 — QUESTO PRODOTTO

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Nero**	Sovraverniciabilità	**minimo 3 h**
Densità (ca.)	**0,78 g/cm³**	Consumo teorico	**0,250–0,300 kg/m² (1 strato, senza sabbia)**
Residuo secco (in peso)	**36 %**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**1–1½ h**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da grasso, sali, detriti, polvere e da ogni altro contaminante.

02

Primerizzazione

Applicare **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** dopo **ACRYLIC PRIMER 367-28** o **AQ PRIMER 2K**.

03

Miscelazione

Aggiungere sabbia silicea o quarzo di granulometria idonea e acqua di rete. Miscelare con miscelatore a bassa velocità fino a omogeneità.

04

Applicazione

Stendere con racla in gomma con un consumo teorico di 0,250–0,300 kg/m² per strato.

Rapporto di miscela (in peso)



- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER LW 367-30
- **40 kg** — Sabbia silicea / quarzo (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Acqua*

*La quantità d'acqua può variare in funzione della temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,250–0,300 kg/m²

Resa teorica per strato, in funzione della permeabilità e della porosità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Confezione

- Fusti in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com