SISTEMI DI RIPARAZIONE · ACRILICO PURO

Acrypatch 043

Emulsione di lattice acrilico puro per malte da riparazione di calcestruzzo e asfalto

ASPETTO
Trasparente
film leggero e duro

39 ± 1 %	1,03 g/cm³	< 400 mPa·s	8–9	2–3 cm
Residuo secco (EN ISO 3251)	Densità (20 °C)	Viscosità (25 °C)	pH (25 °C)	Profondità di riparazione

Descrizione del prodotto

ACRYPATCH 043 è un'emulsione a base di lattice acrilico puro, compatibile al 100 % con il cemento. Aumenta la resistenza chimica e meccanica delle riparazioni di calcestruzzo / asfalto e dei prodotti cementizi.

Impiego del prodotto

- Riparazione di piccole zone, crepe e punti danneggiati fino a 2–3 cm di profondità
- Malte da riparazione con cemento, sabbia silicea e acqua
- Additivo per premiscelati cementizi in polvere, per resistenza chimica e meccanica

Vantaggi

- 0 COV
- Resistente ai graffi
- Eccellente durezza superficiale
- Eccellente resistenza allo scolorimento
- Compatibile con le cariche
- Facile da applicare
- Essiccazione rapida

Posizione nel sistema

Rivestimento campo / pavimento
Sistema di rivestimento acrilico

Malta da riparazione — QUESTO PRODOTTO
ACRYPATCH 043 · legante per malta da riparazion…

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 (asfalto) · AQ PRIMER 2K (calcestruzzo)

Supporto
Asfalto / calcestruzzo

Riparazione superficiale

Malta cementizia da riparazione modificata con acrilico

Dati tecnici (a +20 °C)

Residuo secco	**39 ± 1 % (EN ISO 3251)**
pH (25 °C)	**8–9 (ISO 976)**
Viscosità (25 °C)	**< 400 mPa·s (EN ISO 2555)**
Densità (20 °C)	**1,03 g/cm³ (ISO 8962)**

Aspetto	**Trasparente, leggero, duro**
Profondità di riparazione	**fino a 2–3 cm**
Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da olio, sporco, polvere e altri contaminanti.

02

Primerizzazione

Prima della riparazione, trattare l'asfalto con **ACRYLIC PRIMER 367-28** e il calcestruzzo con **AQ PRIMER 2K**.

03

Miscelazione

Miscelare 17 kg di **ACRYPATCH 043** con 70 kg di sabbia silicea (0,1–0,3 mm), 3 kg di cemento Portland e acqua di rete q.b.

04

Applicazione

Riempire con la malta danni localizzati, crepe e punti fino a 2–3 cm di profondità.

Malta da riparazione (in peso)



- **17 kg** — ACRYPATCH 043
- **70 kg** — Sabbia silicea 0,1–0,3 mm
- **3 kg** — Cemento Portland

Aggiungere acqua di rete secondo necessità. Valori determinati in laboratorio su asfalto d'usura al rapporto raccomandato.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare sotto +14 °C o sopra +35 °C.

Profondità di riparazione
fino a 2–3 cm
Danni localizzati, crepe e punti.

Malta
17 : 70 : 3
ACRYPATCH 043 : sabbia silicea : cemento.

Importante: in caso di aggiunta a premiscelati cementizi in polvere, determinare il dosaggio con prove sui prodotti interessati.

Confezione

- Sacchi in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in ambienti chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dal sole e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo né cromati.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com