RIPARAZIONE · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Emulsione da riparazione a base di lattice acrilico, 100 % compatibile con il cemento

1,03 g/cm³	56 %	30 min	min. 2 h	2–3 cm
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Profondità di riparazione

Descrizione del prodotto

ACRYPATCH 367-C è un'emulsione di lattice acrilico compatibile con il cemento per la riparazione di fessure in pavimentazioni in calcestruzzo e asfalto. Miscelata con cemento, sabbia e acqua, si utilizza per riparare piccole zone localizzate, fessure e punti fino a 2–3 cm di profondità.

Caratteristiche del prodotto

- Emulsione a base di lattice acrilico, 100 % compatibile con il cemento.
- Forma una malta da riparazione flessibile per calcestruzzo e asfalto.

Vantaggi

- Prodotto a 0 COV
- Facile applicazione
- Essiccazione rapida
- Flessibile

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato
Gamma PRECOAT 367-200

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
ACRYPATCH 367-C — QUESTO PRODOTTO

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Densità (ca.)	1,03 g/cm³	Profondità di riparazione	fino a 2–3 cm
Residuo secco (in peso)	56 %	Temperatura di applicazione	da +14 °C a +35 °C
Secco al tatto	30 min	Conservazione	12 mesi
Sovraverniciabilità	minimo 2 h		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da grasso, sali, detriti, polvere e da ogni altro contaminante.

02

Primerizzazione

Asfalto non trattato: applicare **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Calcestruzzo non trattato: applicare **AQ PRIMER 2K** prima della riparazione.

03

Miscelazione

Miscelare **ACRYPATCH 367-C** con sabbia silicea, cemento Portland e acqua di rete quanto basta per la lavorabilità.

04

Riparazione

Riempire piccole zone localizzate, fessure e punti fino a 2–3 cm di profondità.

Malta da riparazione – rapporto di miscela (in peso)

17 kg	70 kg	13 kg

- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Sabbia silicea (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Cemento Portland

Aggiungere acqua di rete quanto basta per la lavorabilità.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Profondità di riparazione

2–3 cm

Per piccole zone localizzate, fessure e punti in pavimentazioni in calcestruzzo o asfalto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Confezione

- Fusti in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com