SEGNALETICA STRADALE · ACRILICO ALL'ACQUA

Acrytrack WB

Pittura per segnaletica stradale all'acqua a rapida essiccazione

COLORI

Bianco · giallo traffico
finitura ultra-opaca

1,62 g/cm³	72 %	10 min	> 85 %	2,5–3 m²/l
Densità (25 °C)	Residuo secco (in peso)	Calpestabile (25 °C)	Riflettanza solare (bianco)	a 400 µm di film umido

Descrizione del prodotto

ACRYTRACK WB è studiato per la segnaletica orizzontale dove è richiesta una rapida essiccazione. Formulato per alta resistenza all'usura, massima riflessione e ottima durabilità agli agenti atmosferici, offre prestazioni pari o superiori alle pitture a solvente tradizionali con la praticità di un prodotto all'acqua.

Campi di impiego

- Strade
- Attraversamenti pedonali
- Parcheggi
- Aeroporti

Vantaggi

- Facile da applicare
- Buona adesione, rapida essiccazione
- Colori che non sbiadiscono
- Idrofobo, idrorepellente
- Elevata resistenza allo sporco
- Basso contenuto di COV

Posizione nel sistema

Segnaletica stradale
ACRYTRACK WB · 400 µm di film umido — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Bitume indurito / calcestruzzo completamente stagionato

Segnaletica stradale

Alternativa all'acqua alle pitture a solvente

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colori	**Bianco, giallo traffico**	Essiccazione completa (20 °C)	**1 h**
Densità (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Resa teorica	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) a 400 µm di film umido**
Residuo secco (in peso)	**72 %**	Brillantezza	**Ultra-opaco**
Temperatura supporto e ambiente	**da +10 °C a +35 °C**	Riflettanza solare (bianco)	**> 85 %**
Calpestabile (25 °C)	**10 min**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Supporto asciutto o appena umido, privo di sporco, polvere, lattime, grasso e olio. Non verniciare bitume molle; lasciar indurire il bitume nuovo e stagionare completamente il calcestruzzo nuovo.

02

Mescolatura

Mescolare a fondo con una pala larga e piatta che raggiunga il fondo del contenitore. Pronto all'uso – l'aggiunta di acqua allunga molto il tempo di calpestabilità.

03

Applicazione

Applicare a spruzzo airless o convenzionale; a pennello su piccole superfici. Rispettare lo spessore consigliato per la massima durata.

04

Traffico

Transitabile dopo 7–10 min in normali condizioni estive; basse temperature, umidità elevata o aria ferma allungano l'essiccazione.

Condizioni di applicazione
min. +10 °C
Aria e supporto; niente pioggia, rugiada o gelo prima dell'essiccazione completa.

Apertura al traffico
7–10 min
Normali condizioni estive allo spessore consigliato.

Resa
2,5–3 m²/l
A 400 µm di spessore del film umido.

Importante: non applicare se sono probabili pioggia, rugiada o gelo prima dell'essiccazione completa. Non conservare i contenitori al sole diretto.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Taniche in plastica da 20 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +15…+35 °C.

Sicurezza

- Durante l'applicazione indossare indumenti da lavoro, occhiali, mascherina e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone – non con solventi; in caso di ingestione consultare un medico.
- Tenere cibi e bevande lontano dall'area di applicazione; non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua di rete prima che il materiale si secchi.
- Materiale essiccato: solo rimozione meccanica (raschiatura, carteggiatura).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.