PRIMER PER CALCESTRUZZO · ACRILICO PURO

AC 4346

Primer impregnante per calcestruzzo in acrilico puro

ASPETTO
Trasparente
primer penetrante

1,02 g/cm³	28 %	30 min	min. 2 h	0,150 kg/m²
Peso specifico	Residuo secco (in peso)	Secco al tatto	Intervallo tra le mani	Consumo, 1 mano

Descrizione del prodotto

AC 4346 è un primer a base di polimero acrilico puro che penetra rapidamente nei vuoti capillari dei pavimenti in calcestruzzo e crea un'eccellente superficie di aggrappo per le mani successive.

Campi di impiego

- Impregnazione di pavimenti in calcestruzzo
- Primer di adesione sotto rivestimenti acrilici e decorativi
- Primerizzazione di calcestruzzo e intonaco prima di rivestimenti strutturati

Vantaggi

- Pronto all'uso
- 0 COV
- A spruzzo, rullo o pennello
- Essiccazione rapida
- Eccellente superficie di aggrappo
- Contiene additivi ritardanti di fiamma

Posizione nel sistema

Rivestimento successivo
Sistema di rivestimento acrilico / decorativo

Primer impregnante — QUESTO PRODOTTO
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Supporto
Calcestruzzo – pulito, privo di olio e polvere

Primerizzazione del calcestruzzo

Primer di aggrappo penetrante in acrilico puro

Dati tecnici (a +20 °C)

Legante	**Polimero acrilico puro**
Peso specifico (20 °C)	**ca. 1,02 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**28 %**
COV	**0**
Secco al tatto (20 °C)	**30 min**
Intervallo tra le mani	**min. 2 h**
Consumo teorico	**0,150 kg/m² (1 mano)**
Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire il calcestruzzo da olio, sporco, residui, polvere e altri contaminanti.

02

Preparazione

Pronto all'uso – non richiede preparazione particolare.

03

Applicazione

Applicare a rullo, pennello o spruzzo. A spruzzo, ripassare contemporaneamente a rullo per una distribuzione uniforme.

04

Mano successiva

Sovraverniciare dopo almeno 2 h a 20 °C.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare sotto +14 °C o sopra +35 °C.

Consumo
0,150 kg/m²
Teorico, 1 mano – varia con porosità e tecnica.

Secco al tatto
30 min
Mano successiva dopo min. 2 h.

Importante: il consumo può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Confezione

- Latte metalliche da 20 kg
- Fusti in plastica da 60 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in ambienti chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dal sole e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo né cromati.
- Contiene additivi ritardanti di fiamma.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.