ADESIVI PER PAVIMENTI · ACRILICO ALL'ACQUA

AD 2550 WB 1K

Adesivo universale all'acqua per pavimenti resilienti

ASPETTO

Pasta cremosa lattiginosa
trasparente da secco

0,98 g/cm³	46 %	40–50 min	4–7 h	200–450 g/m²
Peso specifico	Residuo secco (in peso)	Tempo aperto	Traffico leggero	Consumo

Descrizione del prodotto

AD 2550 WB 1K è un adesivo acrilico universale, all'acqua e trasparente per molti pavimenti comuni. Può essere usato per incollaggio a umido su supporti assorbenti o come adesivo a pressione su supporti non assorbenti.

Impiego del prodotto

- Quadrotte e teli di moquette
- Materassini in gomma, pannelli e piastrelle acustiche
- Rivestimenti tessili e in carta e molti altri

Vantaggi

- Facile da applicare
- Tempo aperto prolungato
- Bagnatura perfetta
- Presa iniziale ottimale
- Bassissimo contenuto di COV
- Pronto all'uso

Posizione nel sistema

Pavimentazione
Moquette · gomma · acustico · tessile

Strato di adesivo — QUESTO PRODOTTO
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (spatola)

Supporto
Massetto / calcestruzzo asciutto, planare e solido

Posa di pavimenti resilienti

Incollaggio a umido o a pressione

Dati tecnici (a +20 °C)

Aspetto	**Pasta cremosa lattiginosa**
Peso specifico (20 °C)	**ca. 0,98 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**46 %**
Attesa prima della posa	**15–30 min**
Tempo aperto	**40–50 min**
Traffico leggero	**dopo 4–7 h**

Indurimento completo	**24–48 h**
Consumo – spatola dentata a V	**ca. 250–450 g/m²**
Consumo – rullo	**ca. 200 g/m²**
Umidità del supporto	**max. 2–2,5 % (cementizio) · 0,5 % (gesso)**
Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Supporto stagionato ≥ 21 giorni, asciutto, planare, solido e privo di polvere, crepe, pittura, cera, olio e tracce di gesso. Niente umidità di risalita – se necessario usare una barriera al vapore.

02

Applicazione

Mescolare nel secchio e stendere con spatola dentata a V adatta; per rivestimenti murali sottili o tessili si può usare un rullo a pelo lungo.

03

Incollaggio a umido

Su supporti assorbenti attendere 20–30 min, posare il rivestimento sull'adesivo fresco, evitare bolle d'aria e rullare o premere con forza.

04

A pressione

Su supporti non assorbenti lasciar asciugare il film fino a una presa uniforme giallo-trasparente (ca. 40–50 min) prima della posa.

Tempo aperto
40–50 min
Più breve con temperatura alta e umidità bassa.

Consumo
250–450 g/m²
Con spatola; ca. 200 g/m² con rullo.

Traffico leggero
dopo 4–7 h
Indurimento completo dopo 24–48 h.

Importante: stendere solo l'adesivo ricopribile entro il tempo aperto. Su supporti non assorbenti applicare min. 1 mm. Ventilare bene gli ambienti chiusi.

Confezione

- Taniche in plastica da 15 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in ambienti chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dal sole e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso dopo l'indurimento; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo né cromati.
- Può causare sensibilizzazione cutanea – evitare il contatto con occhi e pelle.
- Indossare indumenti protettivi, occhiali, guanti e mascherina.
- Consultare la SDS.

Pulizia

- Adesivo fresco: pulire rivestimenti, attrezzi, mani e indumenti con acqua di rete.
- Adesivo essiccato: alcool o solvente adatto.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com