PRIMER EPOSSIDICO PER CALCESTRUZZO · ACRYFLEX-T

AQ Primer 2K

Primer barriera epossidico bicomponente per calcestruzzo

COLORE
Ambra trasparente

1,05 g/cm³	99 %	900 cPs	40–50 min	0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Viscosità	Tempo di gel	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

AQ PRIMER 2K è un primer bicomponente a base epossidica con indurente fenalcaminico, da utilizzare a temperatura ambiente. È studiato per l'applicazione su calcestruzzo fresco come primer o primer-sigillante – a differenza dei sigillanti tradizionali non deve essere rimosso prima dei trattamenti successivi. Soddisfa il requisito ASTM 309 (perdita d'acqua max. 0,055 kg/m²) come prodotto antievaporante per la stagionatura del calcestruzzo ed è vivamente consigliato per campi da tennis acrilici su sottofondo in calcestruzzo.

Vantaggi

- Ottima adesione al calcestruzzo fresco
- Rapida rimessa in servizio
- Facile da miscelare
- Bassa viscosità – ottima penetrazione nel calcestruzzo
- Conforme ASTM 309 come antievaporante
- Atossico e non corrosivo
- Essiccazione rapida
- Basso contenuto di COV
- Applicazione a pennello, rullo o spruzzo
- Buon indurimento in profondità
- Facile da pulire
- Tollera l'umidità durante l'indurimento

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato
Gamma PRECOAT 367-200

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
AQ PRIMER 2K — QUESTO PRODOTTO

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Impiego del prodotto

- Primer / sigillante per calcestruzzo fresco
- Primer per calcestruzzo nuovo o esistente
- Antievaporante per calcestruzzo
- Rivestimenti a contatto con acqua potabile
- Protezione anticorrosiva

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Ambra trasparente**
Densità (ca.)	**1,05 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**99 %**
Viscosità	**900 cPs**
Tempo di gel	**40–50 min**

Sovraverniciabilità	**massimo 16 h**
Consumo teorico	**0,300 kg/m² (1 strato)**
Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il calcestruzzo nuovo deve stagionare 21 giorni. Riparare difetti e fessure; rimuovere polvere, sporco, muffa, detriti e parti incoerenti. Le riparazioni devono essere a filo e lisce.

02

Miscelazione

Miscelare il componente A e il componente B nel rapporto indicato.

03

Applicazione

Versare sul calcestruzzo e stendere con racla in gomma o rullo.

04

Indurimento

Per una migliore adesione, attendere che la superficie sia secca al tatto prima dello strato successivo. Sovraverniciare entro max. 16 h.

Rapporto di miscela (in peso)



- **13,35 kg** — AQ PRIMER 2K – Componente A
- **6,65 kg** — AQ PRIMER 2K – Componente B

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,300 kg/m²

Resa teorica per mano, in funzione della permeabilità e della porosità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- 13,35 kg base (A) + 6,65 kg indurente (B) in latte metalliche

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso dopo indurimento.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.