ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Glosscoat 367-T

Vernice protettiva trasparente 100 % a base di lattice acrilico puro

FINITURA
Trasparente
vernice trasparente

1,03 g/cm³	36 %	30 min	min. 2 h	0,150–0,200 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

GLOSSCOAT 367-T è una vernice protettiva trasparente acrilica 100 % a base di lattice acrilico puro. Formulata come vernice trasparente ad alte prestazioni con eccellente resistenza UV, protegge e preserva i campi da tennis **ACRYFLEX-T** e i sistemi per piste ciclabili e pedonali **PAVERCOAT 43 2K**.

Vantaggi

- Pronto all'uso
- Prodotto a 0 COV
- Eccellente resistenza UV
- Facile applicazione
- Applicabile a spruzzo
- Rapida essiccazione

Posizione nel sistema

Finitura — GLOSSCOAT 367-T — QUESTO PRODOTTO
Strato colorato — Gamma PRECOAT 367-200
Strati elastici — Gamma UNIRUBBER
Strato di livellamento — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Primer — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Sottofondo — Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Trasparente dopo essiccazione**
Densità (ca.)	**1,03 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**36 %**
Secco al tatto	**30 min**
Sovraverniciabilità	**minimo 2 h**
Consumo teorico	**0,150–0,200 kg/m² (1 strato)**
Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Conservazione	**12 mesi**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire il supporto da grasso, sali, detriti, polvere e ogni altro contaminante.

02

Applicazione

Pronto all'uso – nessuna procedura speciale. Applicare a rullo, pennello o spruzzo su qualsiasi finitura per pavimenti sportivi acrilici.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,150–0,200 kg/m²

Consumo teorico per 1 strato, secondo la porosità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Confezione

- Fusti in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.