IMPERMEABILIZZAZIONE · STIROLO-ACRILICO

LTM 160

Rivestimento impermeabilizzante elastico stirolo-acrilico all'acqua

COLORE
Bianco
altri colori su richiesta

1,32 kg/l	ca. 63 %	277 %	2 h	min. 2,0 kg/m²
Densità (20 °C)	Residuo secco	Allungamento a rottura	Fuori impronta	Consumo su coperture

Descrizione del prodotto

LTM-160 è un rivestimento impermeabilizzante elastico monocomponente all'acqua a base di copolimeri stirolo-acrilici. Copre crepe e giunti e impermeabilizza coperture, piscine, camini e terrazzi.

Impieghi

- Copertura di crepe e giunti
- Protezione e impermeabilizzazione di coperture
- Piscine, camini e terrazzi
- Su calcestruzzo, asfalto, zinco-alluminio, poliurea a spruzzo e piastrelle

Vantaggi

- Impermeabile – assorbe dilatazioni e ritiri
- Altamente elastico, non si fessura
- Eccellente resistenza a UV e intemperie
- Facile da applicare
- Adesione perfetta su molti supporti
- All'acqua, 0 COV
- Atossico e non infiammabile
- Con o senza rete di armatura

Posizione nel sistema

Mani impermeabilizzanti — QUESTO PRODOTTO
LTM-160 · 2 mani non diluite

Rete in fibra di vetro (opzionale)
Annegata nella prima mano, sormonto 3–5 cm

Mano di primer
LTM-160 diluito 4 : 1 con acqua

Supporto
Calcestruzzo · asfalto · Zn-Al · poliurea · piastrelle

Impermeabilizzazione liquida

Membrana acrilica elastica per coperture e terrazzi

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Tipo	**Dispersione di copolimero stirolo-acrilico**	Indurimento completo	**4–5 h**
Forma	**Liquido pastoso tissotropico**	Allungamento a rottura	**277 %**
Colore	**Bianco**	Resistenza a trazione	**min. 9,92 kg/cm²**
Densità (20 °C)	**ca. 1,32 kg/l**	Resistenza all'urto	**> 500 mm**
Residuo secco	**ca. 63 %**	Essiccazione primer prima della mano succ.	**min. 12 h**
Fuori impronta	**2 h**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, olio e particelle poco aderenti. Mescolare **LTM-160** fino a omogeneità.

02

Mano di primer

Diluire 4 parti di **LTM-160** con 1 parte di acqua (in peso) e applicare a pennello o rullo. Lasciare asciugare almeno 12 h.

03

Mani impermeabilizzanti

Applicare due mani non diluite a pennello, rullo di lana o airless; lasciare asciugare completamente ogni mano.

04

Armatura

Se necessario, annegare la rete in fibra di vetro nella prima mano fresca (sormonto 3–5 cm) e coprire con la seconda mano.

Diluizione del primer (in peso)

4 parti	1 parte

- **4 parti** — LTM-160
- **1 parte** — Acqua

Si diluisce solo la mano di primer – le mani successive si applicano non diluite.

Coperture
min. 2,0 kg/m²
In due o più strati.

Superfici verticali
1,0 kg/m²
0,83 l/m², applicato in due mani.

Intervallo tra le mani
min. 12 h
Dopo la mano di primer; ogni mano deve essere completamente asciutta.

Importante: i consumi indicati sono approssimativi e teorici; lasciare asciugare completamente ogni mano prima della successiva.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Taniche in plastica da 20 kg

Stoccaggio

- Conservare in confezioni originali sigillate, in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi a +15…+25 °C.

Sicurezza

- Indossare indumenti da lavoro, occhiali, mascherina e guanti.
- In caso di contatto lavare con abbondante acqua e sapone – non con solventi.
- Tenere lontano cibi e bevande; non impiegare operatori allergici ai prodotti chimici.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua di rete prima che il materiale si secchi.
- Materiale essiccato: solo pulizia meccanica (raschiatura, carteggiatura).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.