PAVIMENTAZIONI IN GHIAIA RESINATA · POLIASPARTICO

Lunicfloor SC 200 2K

Legante poliaspartico resistente ai raggi UV per pavimentazioni in ghiaia resinata

ASPETTO

Trasparente

legante resistente ai raggi UV

100 %	20–30 min	4–6 h	7 giorni	94 : 6
Residuo secco	Pot life	Tempo di essiccazione	Indurimento completo	Granuli : legante (in peso)

Descrizione del prodotto

LUNICFLOOR SC 200 2K è un sistema di resina poliaspartica bicomponente, senza solventi, appositamente sviluppato, con elevata resistenza ai raggi UV. È il legante preferito per pavimentazioni in ghiaia resinata realizzate con minerali di quarzo e inerti lapidei simili.

Campi di impiego

- Pavimentazioni in ghiaia resinata con quarzo e inerti lapidei simili
- Percorsi pedonali
- Piste ciclabili
- Pavimentazioni esterne che richiedono permeabilità all'acqua

Vantaggi

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Senza solventi – 100 % residuo secco
- Legante preferito per pavimentazioni in ghiaia di quarzo resinata
- Per pavimentazioni esterne drenanti

Posizione nel sistema

Ghiaia resinata — QUESTO PRODOTTO
LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 parti ogni 94 parti di granuli

Inerte
Granuli di quarzo / pietra 2–4 mm

Supporto
Fondo solido e preparato

Sistemi per pavimentazioni in ghiaia resinata

Pavimenti con inerti di quarzo e pietra · drenanti

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore – componente A	**Trasparente, leggermente giallo**	Residuo secco	**100 %**
Colore – componente B	**Trasparente, incolore**	Rapporto di miscela (in massa)	**60 A : 40 B**
Densità A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**	Viscosità della miscela	**1000 ± 200 mPa·s**
Densità B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**	Pot life	**20–30 min**
Viscosità A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**	Tempo di essiccazione	**4–6 h**
Viscosità B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**	Indurimento completo	**7 giorni**

Procedura di applicazione

01

Miscelazione

Pesare il componente B sul componente A e miscelare per 1–2 min.

02

Inerte

Aggiungere la miscela al quarzo o all'inerte di granulometria idonea e miscelare a bassa velocità per 2–3 min fino a omogeneità.

03

Applicazione

Applicare con leggera pressione usando una spatola piana o una racla. Evitare il contatto di diluenti o solventi con l'impasto resina–inerte.

04

Tempo di lavorabilità

La miscela si riscalda – applicare entro 20–25 min. Preparare solo la quantità che si può utilizzare completamente.

Rapporto di miscela (in massa)

60 parti | **40 parti**

- **60 parti** — Componente A
- **40 parti** — Componente B

Pavimentazioni in ghiaia resinata: 94 parti di granuli di pietra 2–4 mm : 6 parti di LUNICFLOOR SC 200 in peso.

Temperatura ideale
+15 °C – +25 °C
Temperatura ideale di applicazione per LUNICFLOOR SC 200.

Consumo
94 : 6
Granuli di pietra 2–4 mm : legante, in peso.

Tempo di lavorabilità
20–25 min
Dopo la miscelazione – il sistema di resina si riscalda.

Importante: non usare mai acqua o solventi alcolici per pulire il materiale non indurito.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Secchi da 20 kg
- Fusti da 200 kg su richiesta

Stoccaggio

- Conservare nella confezione originale integra, in locali chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dalla luce solare e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo o cromati.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

Pulizia

- Pulire accuratamente gli attrezzi riutilizzabili con solventi idonei (es. acetato di butile) prima dell'indurimento.
- Non usare mai acqua o solventi alcolici sul materiale non indurito.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.