PRIMER · PRIMER DI ADESIONE

L'unicbond Ultra

Primer di adesione per superfici silicee non porose, vetro e metallo

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	ca. 1 h	min. +15 °C	Senza solventi
Consumo	Resa	Essiccazione (20 °C, 50 % UR)	Temp. pavimento e materiale	Non forma film

Descrizione del prodotto

L'UNICBOND ULTRA è un primer di adesione formulato per supporti silicei non porosi come piastrelle ceramiche e pietra levigata, oltre che per vetro e metallo. È consigliato prima dell'applicazione di rivestimenti UNICA PUD, PU ed epossidici.

Impiego del prodotto

- Granito
- Piastrelle acriliche
- Piastrelle ceramiche smaltate
- Supporti in vetro e metallo
- Prima di rivestimenti UNICA PUD, PU ed epossidici

Vantaggi

- Senza solventi
- Applicazione semplice
- Non forma film
- Attiva le superfici non porose

Posizione nel sistema

Rivestimento
Sistema UNICA PUD · PU · epossidico

Primer di adesione — QUESTO PRODOTTO
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Supporto
Piastrelle ceramiche · pietra levigata · vetro · metallo

Rinnovo su piastrelle

Ponte di adesione su superfici non porose

Dati tecnici (a +20 °C)

Consumo	**ca. 30–40 ml/m²**
Resa	**ca. 25–40 m²/l**
Pedonabile / fase successiva	**dopo ca. 1 h (20 °C, 50 % UR)**
Temp. min. pavimento e materiale	**+15 °C**

Formazione di film	**Nessuna**
Contenuto di solventi	**Senza solventi**
Conservazione	**6 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Rimuovere residui di calcestruzzo, agenti di stagionatura, particelle incoerenti, sporco e residui organici (vernici, prodotti di manutenzione, oli, cera).

02

Pulizia

Pulire a fondo e risciacquare con acqua pulita – si consiglia una monospazzola a 150 giri/min con disco PU da rinnovo.

03

Applicazione

Stendere uno strato sottile e uniforme con applicatore per cere pulito, mop o rullo, in modo da bagnare tutta la superficie con un film continuo.

04

Rivestimento

Dopo ca. 1 h verificare l'essiccazione completa (anche nei giunti) e rivestire subito – lunghe attese riducono l'attivazione.

Consumo
30–40 ml/m²
Resa ca. 25–40 m²/l.

Temperatura
min. +15 °C
Pavimento e materiale durante applicazione ed essiccazione.

Essiccazione
ca. 1 h
A 20 °C, 50 % UR con ventilazione – più lunga con freddo, umidità o scarsa ventilazione.

Importante: rivestire subito dopo l'essiccazione – un intervallo prolungato tra essiccazione e sigillatura può ridurre l'attivazione della superficie.

Confezione

- Flaconi in polietilene da 5 kg

Stoccaggio

- Conservare sigillato al chiuso, in luogo asciutto a +15…+35 °C.
- Non lasciare all'aperto esposto al sole.
- Conservazione: 6 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo né cromati.
- Contiene additivi ritardanti di fiamma.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com