L'UNICFLOOR · PRIMER EPOSSIDICI ALL'ACQUA

Micro Primer WB 2K

Primer epossidico all'acqua per superfici minerali

ASPETTO
Incolore
trasparente · opaco

39,7 %	445 cP	60 min	5 h	0,080–0,100 kg/m²
Residuo secco (in peso)	Viscosità	Pot life	Attesa tra le mani	Per mano · 30 µm secco

Descrizione del prodotto

MICRO PRIMER WB 2K è un primer epossidico bicomponente di nuova generazione, trasparente e diluibile in acqua, per superfici minerali verticali e orizzontali in interni. Ha bassa viscosità ed elevata penetrazione.

Impiego del prodotto

- Rivestimenti decorativi a base minerale
- Pietra, calce, marmo, pietra naturale o ricostruita
- Mattoni a vista
- Calcestruzzo stampato
- Superfici in calcestruzzo

Vantaggi

- Essiccazione rapida
- Elevata capacità di adesione
- Atossico, inodore
- Basso COV – max. 50 g/l
- Finitura opaca
- Rullo, pennello o spruzzo airless

Posizione nel sistema

Finitura trasparente
PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K

Primer
MICRO PRIMER WB 2K · 0,080–0,100 kg/m² — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Superfici minerali · pietra · mattoni · calcestruzzo

Sistema decorativo all'acqua

Primer per finiture trasparenti PUD WB

Le superfici trattate con MICRO PRIMER WB 2K devono essere rifinite con PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Incolore**
Peso specifico	**A: 1,06 · B: 1,05 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**39,7 %**
Viscosità	**445 cP**
Pot life	**ca. 60 min**
Consumo teorico	**0,080–0,100 kg/m² (1 mano, 30 µm)**
Attesa tra le mani	**5 h**

Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +35 °C**
Apertura al traffico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Indurimento completo	**7 giorni**
Rapporto di miscela	**1 : 1**
COV	**max. 50 g/l (limite UE 140 g/l)**
Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere completamente asciutto, privo di polvere, oli ed efflorescenze saline da umidità. Non applicare su calcestruzzo fresco non stagionato.

02

Miscelazione

Mescolare A e B separatamente, aggiungere B ad A con miscelatore a bassa velocità (1 : 1). Per la primerizzazione aggiungere acqua di rete fino a 3 volte la quantità; mescolare 3 min, travasare, mescolare 1 min e lasciare riposare.

03

Applicazione

Applicare a pennello, saturando i pori del supporto. Oltre +35 °C aggiungere un po' d'acqua in più.

04

Finitura

Sovraverniciare dopo 5 h con PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

Rapporto di miscela

1 parte | **1 parte**

- **1 parte** — Componente A
- **1 parte** — Componente B

Per la primerizzazione si può aggiungere acqua di rete fino a tre volte la quantità di miscela. Tempo di gel 60 min.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +35 °C
Non applicare in ambienti con elevata umidità.

Resa
4–12 m²/l
Per mano: 4–8 m²/l su superfici porose, 8–12 m²/l su superfici mediamente assorbenti.

Pot life
60 min
Non usare mai miscele oltre il pot life.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Importante: non usare miscele che hanno superato il pot life, anche se la viscosità sembra ancora corretta. Eseguire una prova preliminare per determinare la resa effettiva.

Confezione

- Kit da 5 kg o 10 kg

Stoccaggio

- Conservare chiuso e protetto a +15…+35 °C in ambiente asciutto.
- Se conservato a circa +5 °C, portare ad almeno +10 °C prima dell'uso – senza calore diretto.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Usare materiale di un unico lotto per cantiere; miscelare tra loro lotti diversi.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso; non contiene mercurio, amianto, formaldeide né piombo.
- Utilizzare DPI adeguati.
- Consultare la Scheda di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire le attrezzature subito dopo l'uso con acqua di rete.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.