TRACCIATURA LINEE · PAVIMENTI SPORTIVI ACRILICI

Overline 367-F

Pittura per linee ad alto potere coprente a base di lattice acrilico

COLORI
6 colori standard

1,65 g/cm³	58 %	30 min	min. 2 h	0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

OVERLINE 367-F è una pittura per tracciatura linee a rapida essiccazione, 100 % a base di lattice acrilico, per pavimenti sportivi acrilici, applicabile su calcestruzzo o asfalto. Consigliata per piste ciclabili e pavimenti sportivi acrilici polivalenti.

Caratteristiche del prodotto

- Pittura per linee di finitura 100 % a base di lattice acrilico per pavimentazioni sportive acriliche.

Vantaggi

- Pronto all'uso
- Alto potere coprente
- Elevata resistenza UV
- Flessibilità ottimale
- Rapida essiccazione
- Facile miscelazione in cantiere
- Economico

Posizione nel sistema

Finitura — OVERLINE 367-F — QUESTO PRODOTTO
Strato colorato — Gamma PRECOAT 367-200
Strati elastici — Gamma UNIRUBBER
Strato di livellamento — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Primer — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Sottofondo — Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	6 colori standard	Sovraverniciabilità	minimo 2 h
Densità (ca.)	1,65 g/cm³	Consumo teorico	0,300 kg/m² (1 strato)
Residuo secco (in peso)	58 %	Temperatura di applicazione	da +14 °C a +35 °C
Secco al tatto	30 min	Conservazione	12 mesi

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Riparare prima difetti, fessure e avvallamenti. Pulire completamente la pavimentazione da polvere, sporco, muffa, detriti e parti incoerenti, vegetazione inclusa. Le riparazioni devono essere a filo e lisce.

02

Miscelazione

Miscelare con mescolatore a basso numero di giri fino a omogeneità; aggiungere acqua se necessario.

03

Applicazione

Applicare in 2 strati a rullo o pennello: 0,300 kg/m² per mano.

Rapporto di miscela (in peso)

5 kg

- **5 kg** — OVERLINE 367-F
- **0,5 kg*** — Acqua*

*La quantità d'acqua può variare con la temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,300 kg/m²

Per mano, in 2 strati a rullo o pennello – secondo la qualità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Gamma colori

Bianco · Giallo · Rosso · Blu · Verde · Nero

I campioni colore sono puramente indicativi. Colori speciali producibili su richiesta.

Confezione

- Latte in acciaio da 5 kg
- Latte in acciaio da 2,5 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.