PAVIMENTI ESTERNI E INTERNI · EPOSSIDICO IBRIDO ACRILICO

Pavercoat 43 2K

Rivestimento epossidico ibrido acrilico per asfalto e calcestruzzo

COLORE
Precolorato
sistema 2K pronto all'uso

1,60 g/cm³	70 %	3,2 MPa	1–4 h	< 25 g/l
Densità	Residuo secco (in peso)	Adesione per trazione	Essiccazione (25 °C, 55 % UR)	COV (calcolato)

Descrizione del prodotto

PAVERCOAT 43 2K è un sistema di rivestimento acrilico per pavimenti modificato epossidico, di alta qualità, che trasforma superfici in asfalto e calcestruzzo in aree attraenti e funzionali per il traffico pedonale e veicolare.

Applicazioni

- Parcheggi in asfalto e attraversamenti pedonali
- Cordoli, marciapiedi e vialetti
- Piste ciclabili e piazze
- Segnaletica di ingresso e direzionale
- Protezione dell'asfalto

Vantaggi

- Elevata resistenza in ambienti umidi
- Eccellente adesione
- Si adatta ad asfalto e calcestruzzo, non fessura
- Protegge l'asfalto dall'ossidazione UV
- Basso COV – conforme ai criteri EPA
- Nessun odore sgradevole
- Riciclabile con l'asfalto
- Alta resistenza all'abrasione da traffico pedonale e veicolare

Posizione nel sistema

Rivestimento colorato per pavimenti
PAVERCOAT 43 2K · 3–5 mani
QUESTO PRODOTTO

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 (asfalto) · UNEPOX PRIMER WB / AQ PRIMER 2K (calcestruzzo)

Supporto
Asfalto / calcestruzzo – pulito e asciutto

Rivestimenti per pavimentazioni e piste ciclab

Finitura decorativa e resistente al traffico per asfalto e calcestruzzo

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Densità	**1,60 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**70 % (ASTM D1644)**
COV (calcolato)	**< 25 g/l**
Piegatura su mandrino	**1/8 di pollice a 23 °C (ASTM D522)**
Adesione per trazione	**3,2 MPa**
Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +40 °C**

Tempo di essiccazione (25 °C, 55 % UR)	**1–4 h**
Abrasione	**umido 62 · secco 86**
Punto di congelamento	**0 °C**
Apertura al traffico	**6–24 h**
Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Rimuovere ogni residuo chimico e fisico; la superficie deve essere asciutta. Primerizzare l'asfalto con **ACRYLIC PRIMER 367-28**, il calcestruzzo con UNEPOX PRIMER WB o **AQ PRIMER 2K**.

02

Miscelazione

Miscelare i componenti A e B con un miscelatore a basso numero di giri per 3 min e lasciare riposare 1–2 min. Regolare la viscosità con max 1 l d'acqua (ca. ½ l con clima freddo).

03

Applicazione

Applicare in strati sottili a pennello, rullo, rullo strutturato o racla: 3 mani sui marciapiedi, 4 o più su piste ciclabili e aree carrabili.

04

Apertura

Aprire al normale traffico pedonale e veicolare dopo 6–24 h, a seconda della stagione e del meteo.

Composizione del kit (in peso)



- **24 kg** — Componente A – colorato
- **1 kg** — Componente B – indurente

Per regolare la viscosità si può aggiungere fino a 1 l d'acqua – non diluire eccessivamente.

3 mani
ca. 26 m² / 25 kg
Umido 0,8 mm · secco 0,44 mm.

4 mani
ca. 19 m² / 25 kg
Umido 1,1 mm · secco 0,62 mm.

5 mani
ca. 16 m² / 25 kg
Umido 1,3 mm · secco 0,76 mm.

Importante: non diluire eccessivamente con acqua – possono verificarsi affioramento dei pigmenti e separazione del colore. Ogni mano deve essere completamente asciutta prima della successiva.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Avvertenze

- Eseguire le applicazioni al mattino o al pomeriggio; sospendere a mezzogiorno con caldo estremo.
- Applicare senza interruzioni su tutta la superficie; solo personale esperto.
- Se la mano successiva slitta al giorno dopo, lavare prima la superficie con acqua.
- Il consumo varia in base a rugosità del supporto, temperatura e tecnica.

Confezione

- Componente A: 24 kg
- Componente B: 1 kg

Stoccaggio

- Conservare negli imballi chiusi, in locali chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Non pericoloso; non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo o cromo.
- Contiene additivi ignifughi.
- Indossare occhiali, maschera e guanti – gli indurenti possono irritare.
- Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

Pulizia

- Lavare gli attrezzi con acqua di rete prima che si asciughino.
- Materiale essiccato: sverniciatore (es. cloruro di metilene) o pulizia meccanica.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.