ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Precoat 367-200 Nano

Finitura testurizzata a base di lattice acrilico puro, alta resistenza UV

COLORI
15 colori standard

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ h	min. 3 h	0,450 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

PRECOAT 367-200 NANO è una finitura colorata testurizzata ad alta resistenza UV, applicata sul fondo riempitivo o sugli strati elastici del sistema per campi da tennis **ACRYFLEX-T**.

Caratteristiche del prodotto

- Finitura testurizzata 100 % a base di lattice acrilico puro, caricata con quarzo, ad alta resistenza UV, per sistemi di pavimentazione per campi da tennis.

Vantaggi

- Pronto all'uso
- Finitura testurizzata
- Elevata resistenza UV
- Flessibilità ottimale
- Elevata resistenza all'abrasione
- Facile miscelazione in cantiere

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato — QUESTO PRODOTTO
PRECOAT 367-200 NANO

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**15 colori standard**	Sovraverniciabilità	**minimo 3 h**
Densità (ca.)	**1,37 g/cm³**	Consumo teorico	**0,450 kg/m² (1 strato)**
Residuo secco (in peso)	**71 %**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**1–1½ h**	Conservazione	**12 mesi**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01
Preparazione del supporto
Pulire il supporto da grasso, sali, detriti, polvere e ogni altro contaminante.

02
Strato di base
Applicare **PRECOAT 367-200 NANO** dopo **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW o **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Miscelazione
Aggiungere sabbia silicea o quarzo di granulometria idonea e acqua di rete. Miscelare con mescolatore a basso numero di giri fino a omogeneità.

04
Applicazione
Stendere con racla a lama in gomma in 2 strati: 0,450 kg/m² per mano.

Rapporto di miscela (in peso)

75 kg	12 kg*

- **75 kg** — PRECOAT 367-200 NANO
- **12 kg*** — Acqua*

*La quantità d'acqua può variare con la temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo
0,450 kg/m²
Per mano. Ca. 0,800–1 kg/m² in 2 strati, secondo la qualità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Gamma colori

Rosso Unica	Rosso Terracotta	Blu Bosforo	Azzurro Cielo	Verde Prato
Verde Muschio	Grigio Pietra	Beige	Verde Foresta	Viola Unica
Blu Profondo	Magenta	Blu Unica	Azzurro	Blu Oceano

I campioni colore sono puramente indicativi – fare riferimento alla cartella colori Unica. Colori speciali producibili su richiesta.

Confezione

- Fusti in polietilene da 75 kg
- Fusti in acciaio da 200 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.