ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

Precoat
367-200 WOS Neutral

Finitura neutra concentrata a base di lattice acrilico puro

COLORE
Neutro
Marrone chiaro · colorabile

1,22 g/cm³	48 %	1–1½ h	min. 3 h	0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Secco al tatto	Sovraverniciabilità	Consumo (concentrato)

Descrizione del prodotto

PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL è una finitura colorata concentrata e colorabile, applicata sul fondo riempitivo o sugli strati elastici del sistema per campi da tennis **ACRYFLEX-T**.

Caratteristiche del prodotto

- Finitura concentrata 100 % a base di lattice acrilico per sistemi di pavimentazione per campi da tennis.
- Base neutra – colorata in cantiere con le paste pigmentate Unica.

Vantaggi

- Colore neutro – colorabile con i coloranti desiderati
- Minori costi di magazzino
- Facile miscelazione in cantiere
- Economico

Posizione nel sistema

Finitura
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

Strato colorato — QUESTO PRODOTTO
PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL

Strati elastici
Gamma UNIRUBBER

Strato di livellamento
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

ACRYFLEX-T
Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Marrone chiaro (neutro)**	Sovraverniciabilità	**minimo 3 h**
Densità (ca.)	**1,22 g/cm³**	Consumo teorico	**0,300 kg/m² (concentrato, 1 strato)**
Residuo secco (in peso)	**48 %**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Secco al tatto	**1–1½ h**	Conservazione	**12 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01
Preparazione del supporto
Pulire il supporto da grasso, sali, detriti, polvere e ogni altro contaminante.

02
Strato di base
Applicare **PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL** dopo **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW o **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Miscelazione
Aggiungere sabbia silicea o quarzo di granulometria idonea, la pasta pigmentata desiderata e acqua di rete. Miscelare con mescolatore a basso numero di giri fino a omogeneità.

04
Applicazione
Stendere con racla a lama in gomma in 2 strati: 0,450 kg/m² per mano.

Rapporto di miscela (in peso)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200 WOS NEUTRAL
- **45 kg** — Sabbia silicea / quarzo (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** — Acqua*
- **5 kg** — Pasta pigmentata**

*La quantità d'acqua può variare con la temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più. **Vedere sotto i colori delle paste pigmentate.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo
0,450 kg/m²
Per mano di miscela. Ca. 0,800–1 kg/m² in 2 strati, secondo la qualità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

Colori delle paste pigmentate

Rosso Unica	Rosso Terracotta	Blu Bosforo	Azzurro Cielo	Verde Prato
Verde Muschio	Grigio Pietra	Beige	Verde Foresta	Viola Unica
Blu Profondo	Magenta	Blu Unica	Azzurro	Blu Oceano

Colorare con le paste pigmentate Unica. I campioni colore sono puramente indicativi – fare riferimento alla cartella colori Unica. Colori speciali su richiesta.

Confezione

- Fusti in polietilene da 75 kg
- Fusti in acciaio da 200 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com