PISTE CICLABILI · PAVIMENTI SPORTIVI POLIVALENTI

Precoat 367-43 Neutral

Finitura neutra a base di lattice acrilico puro

COLORE
Neutro
Marrone chiaro · colorabile

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 min	0,300 kg/m²
Densità (ca.)	Residuo secco (peso)	Brillantezza (60°)	Secco al tatto	Consumo teor.

Descrizione del prodotto

PRECOAT 367-43 NEUTRAL è una finitura liscia a rapida essiccazione per superfici in calcestruzzo o asfalto. Consigliata per piste ciclabili, pavimenti sportivi acrilici polivalenti e tutte le aree temporanee interne ed esterne, come sale concerti e spazi espositivi. Adatta al traffico leggero.

Caratteristiche del prodotto

- Finitura 100 % a base di lattice acrilico puro, caricata con quarzo fine, per pavimentazioni sportive.
- Base neutra – colorata in cantiere con le paste pigmentate Unica.

Vantaggi

- Neutro – colorabile con i coloranti desiderati
- Rapida essiccazione
- Flessibilità ottimale
- Facile miscelazione in cantiere, meno scorte
- Finitura liscia
- Elevata resistenza UV
- Elevata resistenza all'abrasione
- Economico

Posizione nel sistema

Tracciatura linee
OVERLINE 367-F

Strato colorato — QUESTO PRODOTTO
PRECOAT 367-43 NEUTRAL

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28

Sottofondo
Asfalto / calcestruzzo

Piste ciclabili · pavimenti sportivi

Calcestruzzo / asfalto · interni ed esterni · traffico leggero

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Marrone chiaro (neutro)**
Densità (ca.)	**1,20 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**61 %**
Brillantezza (60°)	**28–37**
Secco al tatto	**30 min**

Sovraverniciabilità	**minimo 2 h**
Consumo teorico	**0,300 kg/m² (1 strato)**
Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Asfalto o calcestruzzo nuovi devono maturare 21 giorni. Riparare difetti, fessure e avvallamenti, poi rimuovere polvere, sporco, muffa, detriti e parti incoerenti. Le riparazioni devono essere a filo e lisce.

02

Miscelazione

Aggiungere la pasta pigmentata desiderata e miscelare con mescolatore a basso numero di giri fino a omogeneità; aggiungere acqua se necessario.

03

Applicazione

Applicare in 2 strati a rullo o airless: 0,300 kg/m² per mano.

Rapporto di miscela (in peso)



75 kg
PRECOAT 367-43 NEUTRAL

7,5 kg*
Acqua*

4,5 kg
Pasta pigmentata

*La quantità d'acqua può variare con la temperatura ambiente. Con clima caldo si può aggiungere fino al 5 % di acqua in più.

Condizioni di applicazione

+14 °C – +35 °C

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

0,300 kg/m²

Per mano, in 2 strati – secondo permeabilità, porosità e qualità del supporto.

Importante: la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Colori delle paste pigmentate



Colorare con le paste pigmentate Unica. I campioni colore sono puramente indicativi – fare riferimento alla cartella colori Unica. Colori speciali su richiesta.

Confezione

- Fusti in polietilene da 75 kg
- Fusti in acciaio da 200 kg

Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, tra +15 °C e +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati o loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.