IMPERMEABILIZZAZIONE · PUD ALL'ACQUA

PUD Rooftop 5232

Rivestimento impermeabile elastico in dispersione poliuretanica

COLORE
Bianco
colori speciali su richiesta

1,25 g/cm³	66 %	550 %	30 min	0,8–1 mm
Densità (20 °C)	Residuo non volatile	Allungamento	Secco al tatto (24 °C)	Film impermeabile, 3–4 mani

Descrizione del prodotto

PUD ROOFTOP 5232 è un rivestimento impermeabile in PUD puro all'acqua, altamente elastico. Lo specifico additivo assicura elevata resistenza alla presa di sporco oltre a una perfetta impermeabilità.

Campi di impiego

- Tetti
- Pareti
- Coperture praticabili
- Bordi piscina
- Terrazze e molte altre aree

Vantaggi

- Altamente elastico
- Perfetta impermeabilità
- Opzioni cromatiche estetiche
- Elevata resistenza alla presa di sporco
- Facile da applicare su calcestruzzo
- Resistente all'abrasione e all'usura
- Eccellente forza di adesione
- Stabile ai raggi UV

Posizione nel sistema

Membrana impermeabile — QUESTO PRODOTTO
PUD ROOFTOP 5232 · 3–4 mani · 0,8–1 mm

Mano di primer
PUD ROOFTOP 5232 diluito con il 20 % d'acqua

Supporto
Calcestruzzo ≥ 25 N/mm², 21–28 giorni

Impermeabilizzazione liquida

Tetti · terrazze · coperture · bordi piscina

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Bianco (colori speciali su richiesta)**	Shore A	**62,2**
Densità (20 °C)	**1,25 g/cm³**	Shore D	**7,1**
Residuo non volatile	**66 %**	Allungamento	**550 %**
Secco al tatto (24 °C)	**30 min**	Consumo	**1–1,5 kg/m²**
Tempo di essiccazione (24 °C)	**2 h 30 min**	Spessore del film	**0,8–1 mm (3–4 mani)**
Tempo di indurimento completo	**4 h 30 min**	Confezione	**20 kg**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Calcestruzzo min. 25 N/mm², pulito, asciutto e solido. Rimuovere polvere, lattime, olio, grasso, agenti stagionanti e indurenti. Asciugare fino a 75 % UR (BS 8204).

02

Miscelazione

Miscelare con miscelatore meccanico a basso numero di giri (300–400 giri/min), mai a mano. Se necessario aggiungere solo acqua di rete, niente solventi.

03

Mano di primer

Diluire **PUD ROOFTOP 5232** con il 20 % di acqua di rete e applicare a rullo.

04

Mani impermeabilizzanti

Applicare non diluito a rullo, preferibilmente in 3–4 strati, fino a 0,8–1 mm di spessore.

Pioggia
10–16 h
Non applicare se è prevista pioggia entro 10–16 h; dopo la pioggia lasciare asciugare completamente.

Spessore
0,8–1 mm
Minimo consigliato – per spessori maggiori consultare Unica.

Consumo
1–1,5 kg/m²
In base al supporto e allo spessore richiesto.

Importante: verificare compatibilità e adesione prima di applicare su rivestimenti esistenti. Rimuovere subito le perdite di fluidi dei veicoli (olio idraulico, carburante, antigelo).

Avvertenze

- Le basse temperature rallentano l'essiccazione, quelle alte la accelerano.
- Umidità relativa max. durante applicazione e indurimento ca. 75 %.
- Temperatura del supporto almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.
- Umidità del calcestruzzo < 6 % in peso; stagionatura min. 21–28 giorni.
- Riparare prima avvallamenti e fessure – le irregolarità possono trasparire attraverso il sistema.
- Non stoccare i materiali all'aperto o al sole diretto.
- Si consigliano prove in cantiere per concordare finitura, consumo ed esecuzione.
- Nessuna manutenzione speciale – per consigli rivolgersi al servizio tecnico-commerciale Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- 20 kg

Sicurezza

- Per manipolazione, stoccaggio e smaltimento sicuri consultare l'ultima Scheda di Sicurezza.

Pulizia

- Pulire subito tutte le attrezzature con acqua di rete.
- Rivestimento indurito: solo pulizia manuale.
- Lavare le mani con sapone neutro e abbondante acqua.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.