PAVIMENTI DECORATIVI · PUD ALL'ACQUA

PUD WB Basecoat Matt 2K

Mano intermedia PUD colorata opaca all'acqua

COLORE
Colori RAL
base colorata opaca

1,25 g/cm³	54,5 %	45 min	5 h	0,120–0,150 kg/m²
Peso specifico (miscela)	Residuo secco (in peso)	Secco al tatto	Attesa tra le mani	Teorico, per mano

Descrizione del prodotto

PUD WB BASECOAT MATT 2K è un rivestimento intermedio bicomponente a base di PUD, diluibile con acqua, colorato e opaco. Si utilizza come base colorata prima di un sigillante trasparente.

Impiego del prodotto

- Calcestruzzo, microcalcestruzzo e calcestruzzo stampato
- Superfici murali
- Pavimenti in PVC, parquet e linoleum – applicazione diretta

Vantaggi

- Essiccazione rapida
- Basso contenuto di COV
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'abrasione
- Elevate prestazioni di adesione
- Aspetto opaco
- Atossico, inodore
- Rullo, pennello o airless

Posizione nel sistema

Finitura trasparente
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Base colorata — QUESTO PRODOTTO
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/

Primer (calcestruzzo nuovo)
MICRO PRIMER WB 2K

Supporto
Calcestruzzo · microcalcestruzzo · PVC · parquet

Sistema per pavimenti PUD all'acqua

Base colorata + finitura trasparente · basso COV

UNICA raccomanda PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K su PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Colori RAL**	Attesa tra le mani	**5 h**
Peso specifico (miscela)	**1,25 g/cm³**	Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +35 °C**
Residuo secco (in peso)	**54,5 %**	Apertura al traffico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Viscosità (Brookfield)	**760 cP**	Indurimento completo	**7 giorni**
Secco al tatto	**45 min**	Rapporto di miscela (in peso)	**90 A : 10 B**
Consumo teorico	**0,120–0,150 kg/m² (1 mano) · 30 µm di spessore secco**	Conservazione	**8 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Privo di polvere, sporco e olio. Irruvidire e primerizzare le superfici verniciate da oltre 48 h. Su superfici nuove applicare prima **MICRO PRIMER WB 2K**. PVC, parquet e linoleum possono essere rivestiti direttamente.

02

Miscelazione

Mescolare separatamente A e B, aggiungere B ad A con miscelatore ad alta velocità, aggiungere il 20 % di acqua e miscelare per 3 min. Travasare in un contenitore pulito, miscelare 1 min e lasciar riposare qualche minuto.

03

Applicazione

Applicare a rullo o airless. Lavorare bagnato su bagnato per evitare segni del rullo, rullare lungo il lato corto oppure far ripassare subito da una seconda persona.

04

Finitura

Sovraverniciare dopo 5 h. Rifinire con **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Rapporto di miscela (in peso)

90 parti

- **90 parti** — Componente A – PUD colorato
- **10 parti** — Componente B – indurente

Aggiungere il 20 % di acqua alla miscela A + B.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +35 °C
Oltre +35 °C aggiungere una piccola quantità di acqua alla miscela.

Apertura al traffico
18 h a 23 °C
24 h a 12 °C · 12 h a 30 °C. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Consumo
0,100–0,150 kg/m²
Varia con la planarità del supporto, il clima e la tecnica dell'applicatore.

Importante: il consumo può variare in funzione della planarità del supporto, delle condizioni atmosferiche e della tecnica dell'applicatore.

Confezione

- Kit da 5 kg e 20 kg

Stoccaggio

- Conservare ben chiuso, in luogo asciutto, a +15…+35 °C.
- Conservazione: 8 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene mercurio, amianto, formaldeide o piombo.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Pulizia

- Manutenzione: detergente a pH neutro – 100 ml di detergente per pavimenti in 10 l di acqua, mop morbido, poi risciacquare con acqua pulita.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.