PAVIMENTI DECORATIVI · PUD ALL'ACQUA

PUD WB Clearcoat Semi Matt 2K

Finitura trasparente PUD semiopaca, antibatterica, all'acqua

ASPETTO
Trasparente
incolore · semiopaco

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 min	0,080–0,100 kg/m²
Peso specifico	Residuo secco (in peso)	Viscosità (coppa Ford 4)	Secco al tatto	Teorico, per mano

Descrizione del prodotto

PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K è una finitura bicomponente a base di PUD, diluibile con acqua, antibatterica, trasparente e semiopaca per pavimenti e pareti.

Impiego del prodotto

- Pavimenti rivestiti in epossidico o poliuretano
- Calcestruzzo, microcalcestruzzo e calcestruzzo stampato
- Superfici murali
- Pavimenti in PVC e parquet

Vantaggi

- Essiccazione rapida
- Basso contenuto di COV
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'abrasione
- Elevate prestazioni di adesione
- Antibatterico
- Atossico, inodore
- Rullo, pennello o airless

Posizione nel sistema

Finitura trasparente — QUESTO PRODOTTO
PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K · semiopaco

Base colorata (opzionale)
PUD WB BASECOAT MATT 2K

Primer (superfici nuove)
MICRO PRIMER WB 2K

Supporto
Pavimento epossidico / PU · calcestruzzo · PVC · parquet

Sistema per pavimenti PUD all'acqua

Finitura trasparente antibatterica · basso COV

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Trasparente, incolore**
Peso specifico	**1,15 g/cm³**
Residuo secco (in peso)	**56 %**
Viscosità (coppa Ford 4)	**50–60 s**
Secco al tatto	**45 min**
Consumo teorico	**0,080–0,100 kg/m² (1 mano) · 30 µm di spessore secco**

Attesa tra le mani	**5 h**
Temperatura di applicazione	**da +10 °C a +35 °C**
Apertura al traffico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Indurimento completo	**7 giorni**
Rapporto di miscela (in peso)	**4,5 kg A + 0,5 kg B**
Conservazione	**8 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Privo di polvere, sporco e olio. Irruvidire e primerizzare le superfici verniciate da oltre 48 h. Su superfici nuove applicare prima **MICRO PRIMER WB 2K**.

02

Miscelazione

Mescolare separatamente A e B, aggiungere B ad A con miscelatore a bassa velocità, aggiungere il 20 % di acqua e miscelare per 3 min. Travasare in un contenitore pulito, miscelare 1 min e lasciar riposare qualche minuto.

03

Applicazione

Applicare a rullo o airless. Lavorare bagnato su bagnato per evitare segni del rullo, rullare lungo il lato corto oppure far ripassare subito da una seconda persona.

04

Sovraverniciatura

Attendere 5 h tra le mani. Apertura al traffico dopo 12–24 h in funzione della temperatura.

Rapporto di miscela (in peso)



4,5 kg
Componente A – resina PUD

0,5 kg
Componente B – indurente

Aggiungere il 20 % di acqua alla miscela A + B. Miscelare con miscelatore a bassa velocità.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +35 °C
Oltre +35 °C aggiungere una piccola quantità di acqua alla miscela.

Apertura al traffico
18 h a 23 °C
24 h a 12 °C · 12 h a 30 °C. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Consumo
0,100–0,150 kg/m²
Varia con la planarità del supporto, il clima e la tecnica dell'applicatore.

Importante: il consumo può variare in funzione della planarità del supporto, delle condizioni atmosferiche e della tecnica dell'applicatore.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Set da 5 kg

Stoccaggio

- Conservare in contenitori chiusi, in luogo asciutto, a +15…+35 °C.
- Conservazione: 8 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene mercurio, amianto, formaldeide o piombo.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza.

Pulizia

- Manutenzione: detergente a pH neutro – 100 ml di detergente per pavimenti in 10 l di acqua, mop morbido, poi risciacquare con acqua pulita.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com