l'unicflex™ | FINITURE PER PAVIMENTI E PARETI · PUD ALL'ACQUA

PU Clearcoat WB 2K

Finitura trasparente PUD opaca antibatterica all'acqua

ASPETTO
Trasparente
incolore · opaca

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 min	0,100–0,150 kg/m²
Peso specifico	Residuo secco (in peso)	Viscosità (coppa Ford 4)	Secco al tatto	Consumo

Descrizione del prodotto

PU CLEARCOAT WB 2K è una finitura opaca trasparente a base PUD, bicomponente, diluibile in acqua e antibatterica. Conferisce un aspetto opaco a pavimenti e pareti rivestiti con epossidici o poliuretanici.

Impiego del prodotto

- Finitura opaca su pavimenti e pareti con rivestimento epossidico
- Finitura opaca su pavimenti e pareti con rivestimento poliuretanico

Vantaggi

- Essiccazione rapida
- Basso COV
- Elevata resistenza a UV e abrasione
- Elevata adesione
- Aspetto opaco
- Atossico, inodore
- Rullo, pennello o spruzzo airless

Posizione nel sistema

Finitura trasparente opaca
PU CLEARCOAT WB 2K · 0,100–0,150 kg/m² — QUESTO PRODOTTO

Rivestimento pavimento / parete
Epossidico o poliuretanico

Supporto
Superfici di pavimenti e pareti

Finitura PUD all'acqua

Finitura trasparente opaca antibatterica · basso COV

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Trasparente, incolore**	Attesa tra le mani	**5 h**
Peso specifico (ca.)	**1,15 g/cm³**	Temperatura di applicazione	**+10 °C – +35 °C**
Residuo secco (in peso)	**56 %**	Apertura al traffico	**12 °C / 24 h · 23 °C / 18 h · 30 °C / 12 h**
Viscosità (coppa Ford 4)	**50–60 s**	Indurimento completo	**7 giorni**
Secco al tatto	**45 min**	Rapporto di miscela (in peso)	**16 kg A + 4 kg B**
Consumo teorico	**0,120–0,150 kg/m² (1 mano) · 30 µm secchi**	Conservazione	**8 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Rimuovere polvere, sporco e olio. Le superfici già rivestite da oltre 48 h vanno irruvidite meccanicamente e trattate con primer.

02

Miscelazione

Omogeneizzare A e B separatamente, aggiungere B ad A con miscelatore veloce e miscelare 3 min; travasare in un contenitore pulito, miscelare 1 min e lasciare riposare qualche minuto.

03

Applicazione

Applicare a rullo o airless. Lavorare bagnato su bagnato, rullare lungo il lato corto o far ripassare subito da una seconda persona per evitare segni del rullo.

04

Sovraverniciatura

Attendere 5 h tra le mani. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Rapporto di miscela (in peso)



16 kg
Componente A – resina PUD

4 kg
Componente B – indurente

Sopra +35 °C si può aggiungere alla miscela una minima quantità d'acqua.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +35 °C
Evitare l'applicazione sotto +10 °C o sopra +35 °C.

Apertura al traffico
18 h a 23 °C
24 h a 12 °C · 12 h a 30 °C. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Consumo
0,100–0,150 kg/m²
Varia con levigatezza del supporto, clima e tecnica dell'applicatore.

Importante: il consumo può variare in base alla levigatezza del supporto, alle condizioni climatiche e alla tecnica dell'applicatore.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- Kit da 10 kg o 20 kg

Stoccaggio

- Conservare con coperchi ben chiusi, in luogo asciutto e riparato a 15–35 °C.
- Conservazione: 8 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Non classificato come pericoloso; contiene additivi ritardanti di fiamma.
- Non contiene mercurio, amianto, formaldeide né piombo.
- Consultare la Scheda di Sicurezza.

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.