L'UNICFLOOR · PRIMER EPOSSIDICI

Unepox 128-05 2K

Primer epossidico senza solventi

ASPETTO

Brunastro torbido

primer senza solventi

1,03 g/cm³	100 %	35 min	6–8 h	0,350 kg/m²
Densità (20 °C)	Residuo secco (in volume)	Tempo di gel, 20 kg (20 °C)	Secco al tatto (20 °C)	Consumo stimato

Descrizione del prodotto

UNEPOX 128-05 2K è un primer epossidico bicomponente senza solventi, indurito con poliammine, per calcestruzzo. Garantisce adesione perfetta, buona resistenza ad acqua e oli e indurisce bene a bassa temperatura.

Impieghi principali

- Depositi di prodotti chimici
- Ospedali e laboratori
- Impianti di imbottigliamento
- Aree con traffico di carrelli elevatori
- Centri commerciali
- Industria automobilistica

Vantaggi

- 100 % senza solventi
- Adesione perfetta
- Buona resistenza ad acqua e oli
- Buon indurimento a bassa temperatura
- Facile applicazione
- COV 0,56 g/l

Posizione nel sistema

Rivestimento per pavimenti
Sistema per pavimenti epossidici L'unicfloor

Primer
UNEPOX 128-05 2K · 1 mano — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Calcestruzzo, min. 28 giorni

Sistemi epossidici L'unicfloor

Primer senza solventi per pavimenti epossidici

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Componente A / B	**Resina epossidica / indurente epossidico**	Secco al tatto (20 °C)	**6–8 h**
Colore	**Brunastro torbido**	Tempo di sovraverniciatura (20 °C)	**24 h**
Densità (20 °C)	**1,03 g/cm³**	Indurimento completo	**7 giorni**
Residuo secco (in volume)	**100 %**	Numero di mani	**1**
Temperatura supporto e ambiente	**da +10 °C a +30 °C**	Contenuto di COV	**0,56 g/l**
Resa a 80 µm di spessore secco	**8–9 m²/kg**	Rapporto di miscela (in peso)	**2 : 1**
Tempo di gel, 20 kg (20 °C)	**35 min**	Conservazione	**12 mesi**

Resistenza chimica

- Acidi diluiti
- Detergenti per la pulizia
- Oli vegetali, animali e minerali
- Gasolio e benzina
- Molti solventi

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Pulire il supporto da grasso, polvere e contaminanti. Calcestruzzo nuovo stagionato min. 28 giorni. Riparare prima avvallamenti e fessure.

02

Miscelazione

Mescolare il componente A, aggiungere B (2 : 1 in peso) e miscelare 3 min con miscelatore elettrico a bassa velocità fino a omogeneità. Temperatura della miscela oltre +15 °C.

03

Applicazione

Applicare a spatola – consumo stimato 0,350 kg/m². Non diluire.

04

Strato successivo

Attendere min. 24 h / max. 48 h tra gli strati; dopo 48 h carteggiare per una buona adesione.

Rapporto di miscela (in peso)

2 parti | **1 parte**

- **2 parti** — Componente A – resina epossidica
- **1 parte** — Componente B – indurente

Fornito come 13,4 kg A + 6,6 kg B. Non aggiungere mai solvente.

Condizioni di applicazione
+10 °C – +30 °C
Temperatura supporto e ambiente; UR max. 75 %.

Consumo
0,350 kg/m²
Stimato – per lo spessore consultare l'ufficio tecnico Unica.

Tempo di gel
35 min
Miscela da 20 kg a 20 °C.

Importante: proteggere il nuovo rivestimento dall'acqua per le prime 24 ore. Le basse temperature causano problemi di distensione e bolle, le alte temperature accorciano i tempi di essiccazione.

Avvertenze

- Non miscelare a mano – usare un miscelatore elettrico a bassa velocità.
- Verificare compatibilità e adesione su rivestimenti esistenti.
- Non lasciare i materiali all'aperto o al sole diretto.
- Si raccomandano prove in cantiere per concordare finitura, consumo e resistenza allo scivolamento.

Confezione

- Componente A: 13,4 kg
- Componente B: 6,6 kg

Stoccaggio

- Conservare sigillato al chiuso, in locali asciutti a +14…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Consultare la Scheda di Sicurezza più recente per manipolazione, stoccaggio e smaltimento sicuri.

Pulizia

- Pulire tutti gli attrezzi entro il pot life con Diluente UP-002.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.