L'UNICFLOOR · PRIMER E FINITURE EPOSSIDICHE

Unepox MIOX Primer / Topcoat 2K

Primer / finitura epossidica al solvente con ossido di ferro micaceo

COLORE
Grigio metallizzato
film lucido e duro

1,25 g/cm³	57 %	6–8 h	2–4 h	0,180 kg/m²
Peso specifico	Residuo secco (in peso)	Tempo di gel	Secco al tatto	Per strato · 40 µm secco

Descrizione del prodotto

UNEPOX MIOX PRIMER/TOPCOAT 2K è un rivestimento protettivo epossidico lucido, al solvente, indurito con poliammidi e contenente pigmento di ossido di ferro micaceo. Protegge calcestruzzo, intonaci cementizi e superfici metalliche dagli agenti atmosferici, chimici e meccanici.

Impiego del prodotto

- Raffinerie e impianti petrolchimici
- Ponti metallici e condotte
- Centrali elettriche e impianti di fertilizzanti
- Vagoni ferroviari e autobus
- Depuratori, industria farmaceutica, ospedali
- Serbatoi di stoccaggio e impianti offshore

Vantaggi

- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Estremamente duro e resistente all'usura
- Resiste a umidità, clima marino e tropicale
- Atossico dopo l'indurimento
- Mano di fondo o di finitura
- A rullo, pennello o spruzzo
- Pigmento lamellare – resistente ai UV, non sfarina

Posizione nel sistema

Primer / finitura MIOX — QUESTO PRODOTTO
UNEPOX MIOX PRIMER/TOPCOAT 2K · 40 µm secco

Primer (metallo)
UNEPOX ZP / ZRP / ZC PRIMER 2K · UNEPOX WP

Supporto
Acciaio Sa 2½ / St 3 · calcestruzzo · intonaco

L'unicfloor sistemi anticorrosivi

Mano barriera all'ossido di ferro micaceo

SIS 055900 · Sa 2½ / St 3
Norma di preparazione del supporto

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Grigio metallizzato**	Tempo di intervallo	**16 h**
Peso specifico	**ca. 1,25 g/cm³**	Secco al tatto	**2–4 h**
Residuo secco (in peso)	**57 %**	Essiccazione completa	**16–24 h**
Viscosità	**900 cP**	Indurimento completo	**7 giorni**
Tempo di gel	**6–8 h**	Temperatura di applicazione	**da +14 °C a +35 °C**
Consumo teorico	**0,180 kg/m² (40 µm secco)**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Calcestruzzo / intonaco: stagionatura ≥ 21 giorni, rimuovere residui, sgrassare, neutralizzare se necessario. Acciaio: Sa 2½ o St 3, applicare il primer entro 4 h – mai il giorno dopo.

02

Primer (per uso come finitura)

Metallo immerso: UNEPOX ZP o ZRP PRIMER 2K; non immerso: UNEPOX ZC PRIMER 2K; alluminio / zincato: UNEPOX WP.

03

Applicazione

Miscelare i due componenti e applicare a rullo, pennello o pistola a spruzzo – 0,180 kg/m² per strato.

04

Sovraverniciatura

Tempo di intervallo 16 h; essiccazione completa 16–24 h, indurimento completo 7 giorni.

Rapporto di miscela (in peso)



14,4 kg
Componente A – base

5,6 kg
Componente B – indurente poliammidico

Fornito in 14,4 kg di base + 5,6 kg di indurente in latte.

Condizioni di applicazione
+14 °C – +35 °C
Non applicare con temperatura dell'aria inferiore a +14 °C o superiore a +35 °C.

Consumo
0,180 kg/m²
Per strato – dipende da permeabilità e porosità del supporto.

Tempo di gel
6–8 h
A 20 °C.

Importante: il consumo può variare con la porosità del supporto, la temperatura ambiente e la tecnica di applicazione.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- 14,4 kg di base + 5,6 kg di indurente in latte

Stoccaggio

- Conservare negli imballi originali integri a +15…+35 °C in locali chiusi e asciutti.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Proteggere dal sole e dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso dopo l'indurimento.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo o cromati.
- Consultare la scheda di dati di sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su valutazioni e risultati di prove eseguite secondo le norme di riferimento e hanno lo scopo di orientare gli applicatori. Poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che possono influire sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo, UNICA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e la sua unica responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata al valore di sostituzione del prodotto in caso di difetti di fabbricazione. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dal materiale o dalla sua applicazione. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, alterazioni o modifiche delle condizioni del supporto sul quale vengono applicati i suoi prodotti.