L'UNICFLOOR · PRIMER EPOSSIDICI

Unepox Primer SFR

Primer impregnante epossidico bicomponente al solvente per calcestruzzo

ASPETTO
Trasparente
senza cariche

1,03 g/cm³	26 %	8 h	7 giorni	7–8 m²/kg
Densità	Residuo secco (in volume)	Pot life	Indurimento completo	Resa

Descrizione del prodotto

UNEPOX PRIMER SFR è un primer impregnante epossidico bicomponente al solvente per calcestruzzo. Riempie i capillari della superficie, migliora l'impermeabilità ai liquidi, consolida il supporto e crea una base ad altissima adesione per i rivestimenti successivi.

Caratteristiche principali

- Impregnazione di superfici in calcestruzzo
- Consolida la superficie del calcestruzzo
- Migliora l'impermeabilità ai liquidi

Vantaggi

- Adesione perfetta al calcestruzzo
- Indurisce fino a +5 °C
- Pronto all'uso – senza diluizione
- Sovraverniciabile con alchidici, CR, epossidici e PU

Posizione nel sistema

Sistema di rivestimento
Alchidico · CR · epossidico · PU

Primer impregnante — QUESTO PRODOTTO
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Supporto
Calcestruzzo

L'unicfloor sistemi epossidici

Primer impregnante per calcestruzzo

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Trasparente**	Indurimento completo	**7 giorni**
Densità (20 °C)	**ca. 1,03 g/cm³**	Resa	**7–8 m²/kg**
Residuo secco (in volume)	**ca. 26 %**	Pot life	**8 h**
Secco al tatto	**6–8 h**	Rapporto di miscela (in peso)	**50 : 50**
Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**	Conservazione	**min. 24 mesi**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito e solido. Rimuovere sporco, lattime, grasso, agenti di stagionatura e corpi estranei mediante abrasione meccanica; dopo l'attacco acido rimuovere acqua acida e polvere con getto d'acqua o aspirazione.

02

Miscelazione

Miscelare base e indurente 50 : 50 in peso. Pronto all'uso – non serve solvente.

03

Applicazione

Applicare a pennello o rullo: una mano su superfici lisce, su superfici porose possono servirne due.

Rapporto di miscela (in peso)

50 parti | **50 parti**

- **50 parti** Base
- **50 parti** Indurente

Fornito in 3 kg A + 3 kg B o 15 kg A + 15 kg B.

Numero di mani
1–2 mani
Una su superfici lisce, due su superfici porose.

Resa
7–8 m²/kg
Dipende da permeabilità e porosità del supporto.

Pot life
8 h
A 20 °C.

Importante: il prodotto è pronto all'applicazione – non aggiungere alcun diluente.

Confezione

- 3 kg A + 3 kg B in latte
- 15 kg A + 15 kg B in latte

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Conservazione: almeno 24 mesi.

Sicurezza

- Per l'uso sicuro e lo smaltimento consultare le schede di dati di sicurezza.

Pulizia

- Solvente di pulizia: Diluente UP-002.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com