L'UNICFLOOR · PRIMER EPOSSIDICI ALL'ACQUA

Unepox Primer WB 2K

Primer epossidico bicomponente all'acqua per calcestruzzo umido

COLORE
Ambra lattiginoso
primer pigmentato

1,0 g/cm³	34 %	12 h	2,2 MPa	7–8 m²/kg
Densità	Residuo secco (in volume)	Secco al tatto	Forza di adesione	Resa, 1 mano

Descrizione del prodotto

UNEPOX PRIMER WB 2K è un primer epossidico bicomponente all'acqua per calcestruzzo, da usare sotto i rivestimenti Unepox. Penetra nel supporto, migliora l'adesione e riduce bolle e crateri su calcestruzzo poroso o sotto finiture ad alto spessore – ed è applicabile su supporti umidi.

Impiego del prodotto

- Primer su calcestruzzo / muratura umidi dove serve un primer pigmentato ad alto spessore
- Sotto i rivestimenti Unepox per pavimenti
- Sigillante
- Con metodi di preparazione a umido

Vantaggi

- All'acqua
- Senza solventi
- Adesione eccellente
- Applicabile su calcestruzzo umido
- Essiccazione rapida
- Riduce bolle e crateri

Posizione nel sistema

Rivestimento per pavimenti
Rivestimenti Unepox per pavimenti

Primer
UNEPOX PRIMER WB 2K · 1 mano — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Calcestruzzo, min. 30 giorni · ammesso umido

L'unicfloor sistemi epossidici

Primer all'acqua per calcestruzzo umido

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Ambra lattiginoso**
Densità (20 °C)	**1,0 g/cm³**
Residuo secco (in volume)	**34 %**
Secco al tatto	**12 h**
Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**
Indurimento completo	**7 giorni**

Forza di adesione	**2,2 MPa**
Resa (1 mano)	**7–8 m²/kg**
Rapporto di miscela	**3 : 1 (75 : 25)**
Traffico pedonale leggero / normale / pesante	**16 h / 24 h / 72 h**
Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Calcestruzzo nuovo ≥ 30 giorni a > 20 °C. Rimuovere disarmanti, agenti di stagionatura, sali e indurenti mediante pallinatura o scarifica; sgrassare il calcestruzzo vecchio con detergente forte.

02

Miscelazione

Versare l'indurente mescolato nella latta della resina e miscelare 2–3 min con miscelatore elettrico o pneumatico a frusta metallica.

03

Applicazione

Versare subito sul pavimento e stendere con racla di gomma piatta, facendo penetrare il primer nella superficie porosa.

04

Finitura

Applicare la finitura dopo 6 h a 22 °C, a fuori impronta. Ripetere il primer su calcestruzzo molto poroso se compaiono crateri.

Rapporto di miscela



75
Parte A

25
Parte B

Miscelare il kit completo: 75 parti A : 25 parti B.

Indurimento
16–72 h
Min. 16 h sopra 21 °C, 72 h a 16–21 °C.

Resa
7–8 m²/kg
Una mano – dipende da permeabilità e porosità del supporto.

Forza di adesione
2,2 MPa
Su calcestruzzo correttamente preparato.

Importante: non incollare direttamente su legno duro, compensato, truciolare, parquet, vinilico con supporto in spugna, metallo, vetroresina o plastica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Avvertenze

- Il caldo accelera l'indurimento e riduce il tempo di lavorabilità; il freddo lo rallenta.
- Garantire una buona ventilazione ed evitare di respirare i vapori.
- Non lavorare più di una confezione alla volta.

Confezione

- Confezioni da 20 kg di parte A e B in imballi metallici

Stoccaggio

- Conservare sigillato, al coperto, in locali asciutti a +10…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Indossare guanti e mascherina.
- Per manipolazione sicura, salute e sicurezza sul lavoro consultare la scheda di dati di sicurezza.

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'applicazione.
- Non lasciare indurire l'epossidico sulle piastrelle.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.