L'UNICFLOOR · PRIMER ANTICORROSIVI

Unepox Shop Primer 2K

Shop primer epossidico al solvente per metalli

COLORE
Rosso ossido
shop primer

1,48 g/cm³	55 %	½–1 h	8 h	6 m²/kg
Densità (miscela)	Residuo secco (in volume)	Secco al tatto	Pot life (20 °C)	a 80 µm di spessore secco

Descrizione del prodotto

UNEPOX SHOP PRIMER 2K è uno shop primer epossidico bicomponente ad alto spessore, indurito con poliammidi. È un primer multiuso nei cicli anticorrosivi per acciaio, sovraverniciabile con sistemi alchidici, al clorocaucciù, epossidici e poliuretanici.

Caratteristiche principali

- Primer epossidico multiuso nei cicli anticorrosivi per acciaio
- Buona adesione su acciaio e metalli non ferrosi
- Protezione a breve-medio termine dell'acciaio sabbiato a umido in stoccaggio e cantiere

Vantaggi

- Indurisce fino a +5 °C
- Buona resistenza all'acqua e alla corrosione
- Film ad alto spessore
- Pot life lungo
- Sovraverniciabile con alchidici, CR, epossidici e PU
- Airless, spruzzo ad aria, pennello o rullo

Posizione nel sistema

Finitura
Alchidico · clorocaucciù · epossidico · PU

Shop primer — QUESTO PRODOTTO
UNEPOX SHOP PRIMER 2K · 80 µm secco

Supporto
Acciaio Sa 2½ / St 3 · zincato · non ferrosi

L'unicfloor sistemi anticorrosivi

Shop primer per carpenteria in acciaio

ISO Sa 2½ · St 3
Preparazione consigliata

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Rosso ossido**	Indurimento completo	**7 giorni**
Densità (miscela, 20 °C)	**ca. 1,48 g/cm³**	Pot life (20 °C)	**8 h**
Residuo secco (in volume)	**ca. 55 %**	Rapporto di miscela (in peso)	**85 : 15**
Secco al tatto	**½–1 h**	Resa	**6 m²/kg a 80 µm secco**
Tempo di indurimento	**24–36 h**	Conservazione	**12 mesi**
Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**		

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Immersione: acciaio sabbiato ISO Sa 2½. Atmosfera: preferibilmente Sa 2½ o St 3. Pulire l'acciaio zincato da grasso, sali e contaminanti.

02

Miscelazione

Miscelare base e indurente 85 : 15 in peso; materiale miscelato sopra +10 °C. Aggiungere il diluente solo dopo la miscelazione.

03

Applicazione

Airless o spruzzo ad aria: 0–20 % di **Diluente UP-002**. Pennello o rullo: 0–10 %. Troppo solvente causa colature.

04

Sovraverniciatura

Sovraverniciare dopo min. 24 h, max. 48 h a 20 °C. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Rapporto di miscela (in peso)



- **85 parti** — Base
- **15 parti** — Indurente – poliammidico

Fornito in 4,5 kg di base + 0,500 kg di indurente o 18 kg di base + 2 kg di indurente.

Condizioni di applicazione
sopra +5 °C
Supporto ≥ 3 °C sopra il punto di rugiada; materiale miscelato sopra +10 °C.

Resa
6 m²/kg
Teorico, a 80 µm di spessore secco medio.

Pot life
8 h
A +20 °C.

Importante: aggiungere il diluente solo dopo aver miscelato base e indurente – troppo solvente causa colature.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Confezione

- 4,5 kg di base + 0,500 kg di indurente in latte
- 18 kg di base + 2 kg di indurente in latte

Stoccaggio

- Conservare sigillato, al coperto, in locali asciutti a +14…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.

Sicurezza

- Il componente A contiene resina epossidica, il B ammide alcalina – può causare sensibilizzazione cutanea.
- Garantire la ventilazione, specie in caso di riscaldamento o spruzzatura.
- Indossare indumenti protettivi, occhiali, maschera e guanti.
- Tenere i contenitori chiusi; lavare mani e attrezzi dopo l'uso.

Pulizia

- Solvente di pulizia: Diluente UP-002.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com