L'UNICFLOOR · MASSETTO EPOSSIDICO ALL'ACQUA

Unepox SL WB 3K

Massetto epossidico autolivellante tricomponente all'acqua

COLORE
Colori RAL
personalizzati su richiesta

1,60 g/cm³	76 %	12 h	7 giorni	3,2 kg/m²
Densità	Residuo secco (in volume)	Secco al tatto	Indurimento completo	per 2 mm di spessore secco

Descrizione del prodotto

UNEPOX SL WB 3K è un massetto epossidico autolivellante tricomponente all'acqua. Resina epossidica e inerti formano una miscela fluida da stendere con racla o spatola dentata a V, per nuove costruzioni e ristrutturazioni sulla maggior parte dei pavimenti solidi – si pulisce con acqua.

Campi di impiego

- Industria alimentare, caseifici, imbottigliamento, bevande
- Stabilimenti farmaceutici, laboratori, camere bianche
- Magazzini, confezionamento, parcheggi esterni
- Officine meccaniche, locali tecnici
- Trattamento acque reflue, cellulosa e carta

Vantaggi

- All'acqua – si pulisce con acqua di rete
- Compatto, non poroso, resistente ad agenti chimici e sporco
- Senza giunti, bassa manutenzione
- Elevata resistenza all'usura per traffico leggero-medio
- Sigillabile per abrasione, brillantezza e antiscivolo

Posizione nel sistema

Finitura (opzionale)
Mano sigillante – abrasione, brillantezza, antiscivolo; PU alifatico al sole

Massetto autolivellante — QUESTO PRODOTTO
UNEPOX SL WB 3K · 2–3 mm

Primer
Primer epossidico Unica idoneo

Supporto
Calcestruzzo ≥ 21 giorni · solido, asciutto

L'unicfloor SL WB

Massetto epossidico all'acqua, 2–3 mm

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Densità (23 °C)	**ca. 1,60 g/cm³**	Traffico leggero	**16–24 h dopo l'applicazione**
Residuo secco (in volume)	**ca. 76 %**	Traffico pesante	**36–48 h dopo l'applicazione**
Secco al tatto	**12 h**	Rapporto di miscela A : B : C	**60 : 18 : 22**
Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**	Resa	**3,2 kg/m² per 2 mm**
Indurimento completo	**7 giorni**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Supporto oltre 10 °C, privo di pressione idrostatica, risalita di umidità, pitture e agenti di stagionatura. Ambiente ottimale 20 °C, soletta min. 10 °C.

02

Primerizzazione

Trattare ogni pavimento con un primer per massimizzare l'adesione ed evitare degasaggio e bolle d'aria.

03

Miscelazione

Mescolare ogni componente, miscelare 60 parti di A con 18 parti di B per 3 min con trapano a bassa velocità, poi aggiungere il quarzo C. Usare entro 30–40 min.

04

Applicazione

Versare a strisce, stendere 6–7 m² ogni 25 kg in una sola direzione per 2–3 mm. Non ripassare a rullo né usare il rullo frangibolle. Indurimento min. 8–10 h.

Rapporto di miscela (in peso)



- **60 parti** — Parte A – resina
- **18 parti** — Parte B – indurente
- **22 parti** — Parte C – carica di quarzo

Confezione: 15 kg A (resina) + 4,5 kg B (indurente) + 5,5 kg C (carica).

Condizioni di applicazione
≥ +10 °C
Supporto oltre 10 °C; temperatura ambiente ottimale 20 °C.

Consumo
6–7 m² / 25 kg
Per ca. 2–3 mm di spessore.

Traffico
16–24 h / 36–48 h
Traffico leggero / pesante dopo l'applicazione.

Importante: la resistenza chimica dipende dall'esposizione – per informazioni specifiche consultare il servizio tecnico Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Avvertenze

- Miscelare solo la quantità utilizzabile in 30–40 min, con trapano a bassa velocità.
- Terminare la giornata su soglie o giunti, oppure usare nastro da 5 cm; rimuoverlo dopo ca. 30 min.
- I lavori devono essere eseguiti da applicatori qualificati o esperti.

Confezione

- 15 kg A (resina) + 4,5 kg B (indurente) + 5,5 kg C (carica)

Stoccaggio

- Conservare nei contenitori originali sigillati, al coperto e all'asciutto, a +10…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione, in luogo fresco e asciutto.

Sicurezza

- Il componente A contiene resina epossidica; il componente B ammine alcaline (sensibilizzante).
- Può provocare sensibilizzazione cutanea o reazioni allergiche.
- Ventilare bene, soprattutto se riscaldato o spruzzato; evitare il contatto con occhi e pelle.
- Indossare indumenti protettivi, occhiali, guanti e maschera; lavarsi dopo l'uso.

Pulizia

- Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature con acqua di rete prima che il materiale geli.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.