L'UNICFLOOR · EPOSSIDICI SENZA SOLVENTI

Unepox Varnish ST 2K

Vernice epossidica trasparente senza solventi

ASPETTO
Trasparente
liquido limpido

1,1 g/cm³	100 %	90 min	4–6 h	0,300 kg/m²
Densità (miscela)	Residuo secco (in volume)	Pot life (20 °C)	Secco al tatto	a 300 µm

Descrizione del prodotto

UNEPOX VARNISH ST 2K è una vernice epossidica trasparente bicomponente, senza solventi, indurita con poliammina, a bassa viscosità, con buona distensione e buona resistenza chimica e meccanica.

Impieghi principali

- Pavimenti decorativi autolivellanti
- Applicazioni di colata e bigiotteria
- Applicazioni hobbistiche
- Applicazioni glitter e metallizzate

Vantaggi

- Buona resistenza chimica e meccanica
- Bassa viscosità
- Indurimento rapido, buona reticolazione a bassa temperatura
- Antibatterica, facile da pulire
- Senza giunti
- Buona resistenza all'abrasione
- Trasparente
- Pot life lungo, ottima distensione

Posizione nel sistema

Vernice epossidica trasparente — QUESTO PRODOTTO
UNEPOX VARNISH ST 2K · 0,300 kg/m² a 300 µ…

Strato decorativo
Autolivellante · scaglie PVC · glitter / metallizzato

Supporto
Mano precedente – asciutta, pulita, irruvidita se necessario

Pavimenti decorativi L'unicfloor

Finitura trasparente senza solventi per epossidici decorativi

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Colore	**Liquido limpido**	Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**
Densità (miscela, 20 °C)	**ca. 1,1 g/cm³**	Indurimento completo	**7 giorni**
Residuo secco (in volume)	**ca. 100 %**	Resa	**1 m² / 0,300 kg a 300 µm secchi**
Pot life (20 °C)	**90 min**	Rapporto di miscela (in peso)	**100 : 30**
Secco al tatto	**4–6 h**	Conservazione	**min. 12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

La mano precedente deve essere asciutta, priva di contaminazioni e, se necessario, adeguatamente irruvidita. Supporto oltre +10 °C.

02

Miscelazione

Mescolare il componente A, aggiungere il componente B (100 : 30) e miscelare per 3 min con miscelatore a bassa velocità (200–300 rpm). Materiale miscelato oltre +15 °C. Non diluire.

03

Applicazione

Applicare con racla in gomma per epossidici con scaglie PVC; a pennello o rullo per le altre applicazioni.

Rapporto di miscela (in peso)

100 parti	30 parti

○ **100 parti**
Resina – componente A

● **30 parti**
Indurente – componente B

Fornito come 15,4 kg A + 4,6 kg B.

Condizioni di applicazione
oltre +10 °C
Supporto oltre +10 °C; materiale miscelato oltre +15 °C.

Resa
0,300 kg/m²
Per 300 µm di spessore secco medio.

Pot life
90 min
A +20 °C – pulire gli attrezzi entro il pot life.

Importante: non diluire il prodotto. Pulire attrezzi e apparecchiature prima del termine del pot life.

Confezione

- 15,4 kg A + 4,6 kg B

Stoccaggio

- Conservare chiuso nella confezione originale, in locali chiusi e asciutti a +15…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione.
- Non esporre al sole all'aperto; proteggere dal gelo.

Sicurezza

- Non pericoloso dopo l'indurimento.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo o cromati.
- Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con Diluente UP-001 prima del termine del pot life.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.