RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI · WASH PRIMER PVB

Unepox Wash Primer 2K

Wash primer bicomponente a base PVB con fosfato di zinco

COLORI
4 colori
bianco · rosso ossido · giallo · grigio

0,98 g/cm³	19,5 %	½–1 h	30 min	6 m²/kg
Densità (miscela)	Residuo secco (in volume)	Secco al tatto	Resiste alla pioggia dopo	Resa

Descrizione del prodotto

UNEPOX WASH PRIMER 2K è un primer bicomponente a catalisi acida, a base di resina polivinilbutirrale (PVB) e pigmentato con fosfato di zinco. È un primer universale nei cicli anticorrosivi per acciaio, con buona adesione su acciaio e metalli non ferrosi.

Campi di impiego

- Ponti, casse di zavorra e stive
- Piattaforme offshore e impianti di perforazione
- Tubazioni e serbatoi di processo
- Supporti idrosabbiati; sovraverniciabile con alchidici, CR, epossidici e PU
- Non per zone con schizzi o sversamenti di acidi o alcali forti

Vantaggi

- Indurimento rapido a bassa temperatura e alta umidità
- Insensibile a pioggia o condensa 30 min dopo l'applicazione
- Film tenace e resistente all'abrasione una volta indurito
- Protezione catodica dell'acciaio
- Estremamente resistente ad atmosfere marine e industriali
- Buona resistenza all'acqua e alla corrosione

Posizione nel sistema

Ciclo di finitura
Alchidico · gomma clorurata · epossidico · PU

Wash primer
UNEPOX WASH PRIMER 2K · 6 m²/kg — QUESTO PRODOTTO

Supporto
Acciaio Sa 2½ / St 3 · metalli non ferrosi

Cicli anticorrosivi

Primer di adesione per acciaio e metalli non ferrosi

ISO Sa 2½ · St 3
Preparazione del supporto consigliata

Consigliato sotto UNEPOX UNDERCOAT FST 2K su superfici in alluminio e zincate.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Dati tecnici (a +20 °C)

Legante	**Polivinilbutirrale (PVB)**	Sovraverniciabilità	**min. 24 h – max. 48 h**
Pigmento	**Fosfato di zinco**	Indurimento completo	**7 giorni**
Colori	**Bianco, rosso ossido, giallo, grigio**	Temperatura di indurimento	**fino a +5 °C**
Densità (miscela, 20 °C)	**ca. 0,98 g/cm³**	Resa	**6 m²/kg**
Residuo secco (in volume)	**ca. 19,5 %**	Rapporto di miscela (in peso)	**1,5 kg A + 0,265 kg B**
Secco al tatto	**½–1 h**	Conservazione	**12 mesi**

Procedura di applicazione

01

Preparazione del supporto

Immersione: acciaio sabbiato a ISO Sa 2½. Esposizione atmosferica: preferibilmente Sa 2½ o St 3.

02

Miscelazione

Mescolare ciascun componente. Mescolando la base (A), aggiungere il catalizzatore (B) e miscelare fino a omogeneità.

03

Applicazione

Applicare a spruzzo, pennello o spatola. Usare spruzzo ad aria con serbatoio a pressione agitato o airless con miscelazione continua.

04

Sovraverniciatura

Sovraverniciare dopo min. 24 h, max. 48 h. Indurimento completo dopo 7 giorni.

Rapporto di miscela (in peso)

1,5 kg	0,265 kg

1,5 kg
Componente A – base

0,265 kg
Componente B – catalizzatore acido

Aggiungere il componente B al componente A mescolando.

Condizioni di applicazione
oltre +5 °C
Temperatura del supporto almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.

Resistenza alla pioggia
30 min
Insensibile a pioggia o condensa 30 min dopo l'applicazione.

Resa
6 m²/kg
Teorica – dipende da permeabilità e porosità del supporto.

Importante: il prodotto contiene materiali infiammabili – vietare fiamme, fumo e saldature; usare illuminazione antideflagrante e attrezzi antiscintilla.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Avvertenze

- Indossare guanti e maschere; garantire un'adeguata ventilazione.
- Evitare di respirare i vapori e il contatto con pelle e occhi; in caso di contatto lavare con acqua e consultare un medico.
- Per la resistenza chimica consultare il servizio tecnico Unica.

Confezione

- Kit: 1,5 kg componente A + 0,265 kg componente B

Stoccaggio

- Conservare in contenitori sigillati, al coperto, in locali asciutti a +3…+35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla produzione in luogo fresco e asciutto.

Sicurezza

- Contiene materiali infiammabili.
- Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Pulizia

- Pulire attrezzi e attrezzature con acqua di rete prima che il materiale gelifichi.

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.